

CEMENTNA ŽBUKA C-80

cementna podložna žbuka

NAMJENA: ručno žbukanje, za vanjske i unutarnje radove. Pogodna je za obradu zidova koji su izloženi smrzavicama, kao soklovi i sl.; podloga za keramičarske radove (bazeni, industrijska postrojenja) te kao podloga za oblogu kamenom.

SASTAV: cement, pijesak granulacije do 2,5 mm, aditivi

IZGLED: sivi prah sa zrnom

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:**

Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS III W_c 1

| | |
|---|--|
| Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10) | ≈ 1400 kg/m ³ |
| Tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11) | CS III (3,5 – 7,5 N/mm ²) |
| Koeficijent paropropusnosti μ, (HRN EN 1015-19) | ≤ 15 |
| Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12) | ≥ 0,2 N/mm ² ; SL: B |
| Kapilarna vodoupojnost, c (HRN EN 1015-18) | W _c 1 (≤ 0,4 kg/m ² min ^{0,5}) |
| Toplinska provodljivost, λ (HRN EN 1745) | 0,45 W/mK |
| Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1) | A1 |
| Optimalna debljina nanosa | 10 mm |
| Maksimalna debljina nanosa | 15 mm |
| Vrijeme upotrebe (20°C, 60% rel. vlaga) | 1,5 - 2 h |

POTROŠNJA: 16 kg/m² /cm

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge (zid od opeke, betona) moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja i soli od iscvjetavanja.

Starost betona mora biti minimalno 3 mjeseca.

Maksimalno odstupanje ravnine zida prema HRN DIN 18202 na 4 m ± 1 cm.

Spojeve različitih materijala obavezno rabcirati pocinčanim punktiranim rabc pletivom (25 x 25 x 0,9).

Glatke i neupojne betonske površine obraditi CEMENTNIM ŠPRICOM 2 EKSTRA.

Ostale podloge obraditi CEMENTNIM ŠPRICOM 4 tri dana prije nanošenja žbuke.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 40 kg miješati sa cca 9 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

CEMENTNU ŽBUKU C-80 nanositi u debljini do 15 mm, izravnati aluminijskom H letvom i zagladiti drvenim ili plastičnim gleterom.

Kod potrebnih većih debljina C-80 nanositi u više slojeva, uvijek na prethodno očvršli i nahrapavljen sloj, navlažen vodom.

Prije završnih radova žbuka mora biti stara najmanje 2-3 tjedna, ovisno o vrsti završne obrade.

Završna obrada:

- završne akrilatne žbuke TERAKRILE, TERAPLAST i završne boje AKROTON PLUS, AKROTON, TERATON V nanositi na zaglađenu podlogu prethodno impregniranu odgovarajućim temeljnim premazom

- oblogu keramikom izvoditi, ovisno o vrsti obloge, odgovarajućim ljepilom: TERATEKTOM G, TERATEKTOM, TERATEKTOM F ili TERATEKTOM FLEKS

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

| | |
|---|---|
| ALAT: | zidarska žlica, aluminijska H letva, gleter Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom |
| TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA: | Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C |
| PAKIRANJE: | vreće 40 kg |
| SKLADIŠTENJE: | u suhoj prostoriji na paleti |
| ROK UPOTREBE: | u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci |
| TRANSPORT: | Za vrijeme transporta CEMENTNU ŽBUKU C-80 zaštititi od utjecaja vlage. Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici. |
| MJERE SIGURNOSTI: | CEMENTNA ŽBUKA C-80 ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement |

**OPASNOST**Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.

H315 – Nadražuje kožu

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

| | |
|----------------------------------|---|
| POSTUPANJE S OTPADOM: | Ostaci od proizvoda: U skladu s <i>Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute</i> ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04 |
| KONTROLA KVALITETE: | Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4 CEMENTNA ŽBUKA C-80 je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d. |
| IZJAVA O SVOJSTVIMA: | Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/0313, 15.05.2019. |

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslušiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.