

FIKSANIR

sredstvo za učvršćivanje građevinskih materijala

NAMJENA: restauracija, učvršćivanje i konzerviranje upojnih građevinskih materijala: prirodni kamen, žbuke, opeka, crijeplj.

FIKSANIR penetrira duboko u podlogu, tvori mineralno vezivo koje je kompatibilno sa građevinskim materijalom, daje mu dugotrajnu otpornost na atmosferilije i zaprljanje, štiti od abrazije, korozije i morske soli.

SASTAV: ester silicijeve kiseline

IZGLED: bezbojna tekućina

TEHNIČKE KARAKTERISITKE I SVOJSTVA:

Sadržaj aktivne tvari	100 %
Gustoća	0,980 – 1,000 g/ml
Plamište	40 °C
Vrijeme sušenja (20°C, 50% re. vlage)	> dva tjedna

POTROŠNJA: 0,5 – 1,5 l/m² ovisno o upojnosti podloge

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, otprašene suhe i upojne. Naslage prašine oprati vodom. Čišćenje se treba provesti tako da ne dođe do oštećenja površine koju treba učvrstiti.

Prije nanošenja FIKSANIRA moraju biti provedeni svi restauratorski radovi, krpanja i retuševi.

PRIPREMA MATERIJALA:

FIKSANIR prije upotrebe dobro promiješati u originalnoj ambalaži. Proizvod je gotov za primjenu i ne razrjeđuje se.

PRIMJENA:

FIKSANIR se primjenjuje prskanjem ili premazivanjem. Važno je nanositi FIKSANIR do potpunog zasićenja podloge. Ako je potrebno nanijeti drugi sloj obavezno je sušenje prvog sloja dva do tri tjedna od nanošenja.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i rješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska četka, krzneni valjak, uređaj za prskanje
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C najviša +20°C, relativna vlažnost zraka mora biti veća od 40%. Niža temperatura usporava proces vezanja FIKSANIRA, a viša temperatura dovodi do bržeg isušivanja i slabije penetracije FIKSANIRA.

PAKIRANJE:

plastične kante 1 l ; 5 l ; 20 l

SKLADIŠENJE:

u suhoj prostoriji na temperaturi od +5° C, a najviše +30° C

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta FIKSANIR ne smije biti izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima proizvod treba zaštiti od smrzavanja.

FIKSANIR je razvrstan u opasne tvari za prijevoz po cesti i željeznici.

Transportne informacije:

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-04-016

	Cestovni prijevoz	Željeznički prijevoz
Razred	3	3
Grupa pakiranja	III	III
Opasnost br.	30	30
UN broj	1292	1292

MJERE SIGURNOSTI:

FIKSANIR ima štetno djelovanje.

**UPOZORENJE**Oznake upozorenja:

H226 - Zapaljiva tekućina i para

H332 - Štetno ako se udiše

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P210 - Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.

P233 - Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

P243 - Poduzeti mјere protiv pojave statičkog elektriciteta.

P271 - Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P370 + P378 - U slučaju požara: Za gašenje rabiti vodenu maglu, pjenu otpornu na alkohol ili ugljikov dioksid (CO₂)

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispiranje.

P337 + P313 - Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.

P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P403 + P235 - Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik na odlagalište za zbrinjavanje opasnog ili posebnog otpada.

POSTUPANJE S OTPADOM:**Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikacijom otpada* navedeni tekući otpad razvrstan je prema katalogu otpada s ključnim brojem 08 01 12.

Tekući otpad ne miješati i ne odstranjujati s komunalnim otpadom, ne izливati u vode, kanalizaciju i tlo.

Ambalaža: Zbrinuti u reciklažno dvorište.**OZNAČAVANJE:**

Sadržaj hlapivih organskih spojeva (NN 94/07):

HOS kategorija i granična vrijednost: A(g), 30g/l (2010); FIKSANIR sadrži max. 1 g/l

KONTROLA KVALITETE:

FIKSANIR je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

rujan 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.