

GIPSOTEKT

NAMJENA: lijepljenje gipsvlaknastih i gipskartonskih ploča na zid

SASTAV: gips, punila, aditivi

IZGLED: bijeli prah (prirodna boja gipsa)

**TEHNIČKE
KARAKTERISITKE
I SVOJSTVA:**

Razredba prema HRN EN 14496

Čvrstoća prionjivosti za gips ploču (HRN EN 13279-2)	≥ 0,5 N/mm ² ; SL:B
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Vrijeme upotrebe (20°C, 60 % relativne vlage)	> 45 minuta

POTROŠNJA:
4 – 5 kg/m² za punoplošno lijepljenje
2 – 3 kg/m² za trakasto/točkasto lijepljenje

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge (opeka, beton, porobeton) moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, ravne, otprašene bez ostataka oplatnih ulja i soli od iscvjetavanja. Električne instalacije postaviti na zid tako da su razvodne kutije i utičnice odmaknute od zida cca 20 mm.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 15kg usipati u cca 7,5 litara vode i miješati dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje. Zgusnuti materijal samo promiješati bez naknadnog dodavanja vode.

PRIMJENA:

GIPSOTEKT nanositi trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploče. Ploču postaviti na zid, izravnati gumenim čekićem i ravnom letvom vertikalno i horizontalno. Na ploče koje se lijepe oko otvora (vrata, prozori) GIPSOTEKT nanositi punoplošno.

Postavljene ploče ne smiju dodirivati pod ni strop te ih je potrebno odvojiti drvenim letvama koje kasnije treba izvaditi.

Spojeve između ploča ispuniti GIPSOFILOM, a spojeve između stropa i zida (cca 2 mm), kao i između dva susjedna zida ispuniti trajno elastičnim kitom po završetku montaže.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska žlica, gumeni čekić, libela, ravna letva
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

**TEMPERATURA
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreće od 5 kg, 15 kg

SKLADIŠTENJE:

u suhom prostoru, uz strogo pridržavanje važećih normi o skladištenju gipsa

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta GIPSOTEKT zaštititi od vlage.
GIPSOTEKT nije uvršteno među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:	<u>Oznake obavijesti:</u> P102 – Čuvati izvan dohvata djece P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/zaštitu za lice
POSTUPANJE S OTPADOM:	Ostaci od proizvoda: U skladu s <i>Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada</i> očvrsnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04
KONTROLA KVALITETE:	Početno ispitivanje tipa: Samoborka GIPSOTEKT je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.
IZJAVA O SVOJSTVIMA:	Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/1305; 29.05.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.