

# LAGANI MORT ZA ZIDANJE M 5

lagani projektirani mort za zidanje (L)

- NAMJENA:** zidanje vanjskih i unutarnjih zidova od lakih opeka i blokova
- SASTAV:** cement, vapno, pijesak granulacije do 4 mm, lagani agregat i aditivi
- IZGLED:** sivi prah sa zrnom

## TEHNIČKE KARAKTERISITKE I SVOJSTVA:

### Razredba prema HRN EN 998-2: M 5

Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)	$\leq 900 \text{ kg/m}^3$
Tlačna čvrstoćanakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	$> 5,0 \text{ N/mm}^2$
Sadržaj topivih klorida u svježem mortu EN 998-2 (računski)	$< 0,1\%$
Paropropusnost, $\mu$ (HRN EN 1745 tablična vrijednost)	5/20
Toplinska provodljivost $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,21 W/(mK)
Početna smična čvrstoća(tablična vrijednost)	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Izdašnost	vreća 15 kg = 18 l mokrog morta

**POTROŠNJA:** Potrošnja ovisi o izdašnosti morta, debljini zida i dimenziji opeke.

## POSTUPAK:

### PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 15 kg miješati ručno ili strojno sa cca 7,5 litara vode dok se ne postigne homogeni mort pogodan za zidanje.  
Zamiješani mort potrošiti u 1-2 h.

### PRIMJENA:

LAGANI MORT ZA ZIDANJE M 5 nanositi čistom zidarskom žlicom na ležajnicu po čitavoj širini zida. Opeku postaviti na sloj morta i centrirati libelom i zateznom užetom. Horizontalne fuge izvesti mortom u visini od 12 mm  $\pm$  5 mm. Višak morta istisnutog iz ravnine fuge odstraniti.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

### NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

## ALAT:

zidarska žlica, libela, zatezno uže, visak  
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

## TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C. Nije dozvoljeno dodavanje sredstava za zaštitu od smrzavanja.

## PAKIRANJE:

vreće 15 kg

## SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na paleti

## ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci

**TRANSPORT:**

Za vrijeme transporta LAGANI MORT ZA ZIDANJE M 5 zaštititi od vlage. Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

**MJERE SIGURNOSTI:**

LAGANI MORT ZA ZIDANJE M 5 ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement.

**OPASNOST**Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.  
H315 – Nadražuje kožu  
H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece  
P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.  
P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S  
OTPADOM:**

**Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

**KONTROLA KVALITETE:**

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 2+

IGH Zagreb – br.cert. 2477-CPR-1895

Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.  
Tvornička kontrola proizvodnje je pod nadzorom ovlaštenog laboratorija.

**IZJAVA O SVOJSTVIMA:**

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/0105, 25.03.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.