

# MORT ZA MODELIRANJE

samonivelirajući polimer-cementni mort

**NAMJENA:** izrada dekorativnih profila za fasade, za unutarnju i vanjsku upotrebu..**SASTAV:** cement, polimerno vezivo, pijesak granulacije do 4 mm, punila, aditivi**IZGLED:** sivi ili obojeni prah sa zrnom**TEHNIČKE  
KARAKTERISTIKE I  
SVOJSTVA:**

Gustoća očvrslog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 2000 kg/m <sup>3</sup>
Tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11)	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
Vrijeme upotrebe (20°C, 60% rel.vlage)	≈ 30 minuta
Vrijeme vezivanja (20°C, 60% rel.vlage)	≈ 2 sata (kraj)

**POTROŠNJA:** ≈ 1,8 kg/dm<sup>3</sup>**POSTUPAK:****PRIPREMA MATERIJALA:**

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa cca 5,5 l vode, dok se ne postigne homogena masa pogodna za izlivanje kalupa.

**PRIMJENA:**

Pripremljeni mort izliti u kalup unutar 10 minuta. Vađenje očvrslog morta iz kalupa moguće je nakon cca 1-2 sata (pod standardnim uvjetima).

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

**NAPOMENA:**

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

**ALAT:**

zidarska žlica, metalni gleter

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

**TEMPERATURA  
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

**PAKIRANJE:**

vreće 25 kg

**SKLADIŠTENJE:**

u suhoj prostoriji na paleti

**ROK UPOTREBE:**

u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci

**TRANSPORT:**

Za vrijeme transporta MORT ZA MODELIRANJE zaštititi od utjecaja vlage. Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

**MJERE SIGURNOSTI:**

MORT ZA MODELIRANJE ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement



OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka

H315 – Nadražuje kožu

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju.

Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S  
OTPADOM:****Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* očvrsnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04**KONTROLA KVALITETE:**

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4

**IZJAVA O SVOJSTVIMA:**

MORT ZA MODELIRANJE je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/1506, 15.10.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.