

MORT ZA ODLJEVKE

samonivelirajući, brzo otvrdnjavajući polimer-cementni mort

NAMJENA: izradu dekorativnih profila za fasade, za unutarnju i vanjsku upotrebu..

SASTAV: brzovezni cement, punila granulacije do 0,3 mm, aditivi

IZGLED: sivi ili obojeni prah sa zrnom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Gustoća očvrslog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 2000 kg/m ³
Tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11)	≥ 20 N/mm ²
Razredba reakcije na požar	A 1
Paropropusnost, μ	≤ 20
Toplinska provodljivost, λ _{10, suho}	1,11 W/(m·K)
Vrijeme upo rebe (20°C, 60% rel.vlage)	≈ 15 minuta
Vrijeme vezivanja (20°C, 60% rel.vlage)	40-60 min (kraj)

POTROŠNJA: ≈ 1,8 kg/dm³

POSTUPAK:

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa cca 5,5 l vode, dok se ne postigne homogena masa pogodna za izlivanje kalupa.

PRIMJENA:

Prpripremljeni mort izliti u kalup unutar 10 minuta. Vađenje očvrslog morta iz kalupa moguće je nakon cca 1-2 sata (pod standardnim uvjetima).

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska žlica, metalni gleter

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreće 25 kg

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na paleti

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta MORT ZA ODLJEVKE zaštititi od utjecaja vlage. Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

Oznake upozorenja:

-

Oznake obavijesti:

P232 Zaštititi od vlage

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P261 Izbjegavati udisati prašinu.

P262 Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.

P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči.

P305+351+ 338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

P302+352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.

P313: Zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S
OTPADOM:****Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04**KONTROLA KVALITETE:**

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4

IZJAVA O SVOJSTVIMA:

MORT ZA ODLJEVKE je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/1531, 15.10.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.