

PRIM ŠTUKATUR

polimer-cementna masa za obradu štukatura

NAMJENA: obrada dekorativnih profila od toplinsko- izolacijskih polistiren ploča.

SASTAV: cement, polimerno vezivo, pijesak granulacije do 0,4mm, aditivi

IZGLED: sivi prah

Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS IV W_c1

TEHNIČKE KARAKTERISITKE I SVOJSTVA:

Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	cca. 10 N/mm ²
Gustoća očvrslog morta	cca. 1400 kg/m ³
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18)	< 0,3 kg/(m ² min ^{0,5})
Paropropusnost, μ (HRN EN 1015-19)	cca. 40
Otvoreno vrijeme (20°C,60% rel.vlage)	cca. 30 minuta
Vrijeme upotrebe (200C,60% rel.vlage)	cca. 80 minuta

POTROŠNJA: cca 5 kg/m² za gletanje i armiranje (u dva sloja)

POSTUPAK:

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa cca 5 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

PRIM ŠTUKATUR nanositi na dekorativne profile od toplinsko- izolacijskih ploča punoplošno u debljini minimalno 2 mm.

Staklenu mrežicu utisnuti u svježi PRIM ŠTUKATUR po čitavoj površini. Na očvrsli PRIM ŠTUKATUR (nakon minimalno 24 sata) nanijeti drugi sloj PRIM ŠTUKATURA tako da armaturna mrežica bude u sredini ukupne debljine sloja. Površinu dobro izravnati.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska žlica, metalni gleter
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreća 25 kg

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na paleti

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta PRIM ŠTUKATUR zaštititi od vlage.
PRIM ŠTUKATUR nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

PRIM ŠTUKATUR ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement



OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka

H315 – Nadražuje kožu

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

POSTUPANJE S OTPADOM:

Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* očvrsnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04.

KONTROLA KVALITETE:

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4

PRIM ŠTUKATUR je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/1509, 15.10.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.