

# RETRO RUSTIK

unutarnja mineralna žbuka rustik teksture

**NAMJENA:** završna zaštitno-dekorativna obrada unutarnjih zidova, ribane (žljebaste) teksture

**SASTAV:** cement, vapno, pijesak granulacije do 2,5 mm, aditivi

**IZGLED:** bijeli prah sa zrnom

## TEHNIČKE KARAKTERISITKE I SVOJSTVA:

### Razredba prema HRN EN 998-1: CR CS II W<sub>c</sub> 0

Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1500 kg/m <sup>3</sup>
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	CS II (1,5 - 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)	≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup> ; SL:B
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18)	W <sub>c</sub> 0
Paropropusnost, μ (HRN EN 1015-19)	≤ 15
Toplinska provodljivost, λ <sub>10, dry</sub> (HRN EN 1745, tablična vrijednost)	0,61 W/(m·K)
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Vrijeme sušenja (20°C; 60% rel.vlaga)	6 h (otporna na dodir) 24 h (otporna na kišenje)
Vrijeme upotrebe (20°C; 60% rel.vlaga)	≈ 1,5 h
Boja	bijela

**POTROŠNJA:** 3 kg/m<sup>2</sup>

## POSTUPAK:

### Primjenjuje se na podlogama:

- podložne žbuke VC 40, VC 50, UNIVA 30
- gipsane žbuke GV 10, INERO 20
- gipsvlaknaste ploče, gipskartonske ploče
- beton star najmanje 3 mjeseca

### PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti **glatke**, čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez pukotina i ostataka oplatnih ulja, stare najmanje 10 dana.

Maksimalno odstupanje ravnine zida na 4 m ± 0,5 cm.

Prije početka radova klupčice, metalne dijelove, drvo i staklo zaštititi PE folijom

Sve podloge impregnirati MINERALKVARC GRUNDOM OBOJENIM dan prije nanošenja RETRO RUSTIKA.

### PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa cca 6 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje. Izmiješani materijal mora odstajati cca 10 min (vrijeme sazrijevanja).

Zgusnuti materijal samo promiješati bez naknadnog dodavanja vode.

### PRIMJENA:

RETRO RUSTIK nanositi ravnomjerno na podlogu metalnim gleterom u debljini najkrupnijeg zrna (2,5 mm) i odmah zaribati plastičnim gleterom (horizontalno, vertikalno ili kružno) do ujednačene teksture. Nanositi kontinuirano mokro do mokrog na cijelu plohu.

RETRO RUSTIK nakon 7 – 10 dana preporučamo obojiti u željenom tonu

- unutarnjim bojama TERAPOL, TERAPOL FRESH, TERAPOL PROFI, POLAKRIL
- fasadnim bojama MINERALKOLOROM, SILIKATKOLOROM, SILIKONKOLOROM

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

**NAPOMENA:**

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

**ALAT:**

zidarska žlica, metalni gleter, plastični gleter  
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

**TEMPERATURA  
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

**PAKIRANJE:**

vreće 25 kg

**SKLADIŠTENJE:**

u suhoj prostoriji na paleti

**ROK UPOTREBE:**

u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci

**TRANSPORT:**

Za vrijeme transporta RETRO RUSTIK zaštititi od vlage.  
RETRO RUSTIK nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

**MJERE SIGURNOSTI:**

RETRO RUSTIK ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno i cement

**OPASNOST**Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.  
H315 – Nadražuje kožu  
H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece  
P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.  
P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S  
OTPADOM:**

**Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

**KONTROLA KVALITETE:**

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4  
RETRO RUSTIK je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

**IZJAVA O SVOJSTVIMA:**

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/0621, 19.09.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.