

**SEP® VA**

mineralna žbuka valjane teksture  
(dosadašnji TERAMINERAL VA)

**NAMJENA:** završna zaštitno-dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova, valjane teksture .

**SASTAV:** cement, vapno, pijesak granulacije do 2 mm, aditivi

**IZGLED:** bijeli prah sa zrnom

**TEHNIČKE  
KARAKTERISITKE I  
SVOJSTVA:**

**Razredba prema HRN EN 998-1: CR CS II W<sub>c</sub> 1**

Gustoća suhog očvrslog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1500 kg/m <sup>3</sup>
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	CS II (1,5 – 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup> ; SL:B
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18)	W <sub>c</sub> 1 (≤ 0,4 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Paropropusnost, μ (HRN EN 1015-19)	≤ 20
Toplinska provodljivosti, λ <sub>10, dry</sub> (HRN EN 1745, tablična vrijednost)	0,61 W/(m·K)
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Boja	bijela

**POTROŠNJA:** 2,5 – 3 kg/m<sup>2</sup>

**POSTUPAK:**

Primjenjuje se **na podlogama** :

- polimer-cementni mortovi UNITERM, SAMOTERM® F, SAMOTERM GLET, SAMOTERM PREMIUM
- mase za izravnavanje TERATERMO GLET
- fine žbuke FINA ŽBUKA F 900, FINA ŽBUKA STANDARD
- produžne žbuke VC 50, VC 40, UNIVA 30
- beton star najmanje 3 mjeseca

**PRIPREMA PODLOGE:**

Sve podloge moraju biti glatke, čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja, stare najmanje 10 dana.

Maksimalno odstupanje ravnine zida na 4 m ± 0,5 cm.

Prije početka radova klupčice, metalne dijelove, drvo i staklo zaštititi PE folijom.

Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše.

Jako upojne podloge impregnirati UNIVERZALKONCENTRAT GRUNDOM razrijeđenim vodom u omjeru 1:1 (1 dio UKG-a : 1 dio vode), 4-6 sati, neposredno prije nanošenja SEP®-a VA.

Ostale podloge impregnirati MINERALKVARC GRUNDOM OBOJENIM dan prije nanošenja SEP® VA.

**PRIPREMA MATERIJALA:**

Sadržaj vreće 20 kg miješati ručno ili strojno sa cca 7 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje. Izmiješani materijal mora odstajati cca 10 min (vrijeme sazrijevanja). Zgusnuti materijal samo promiješati bez naknadnog dodavanja vode.

**PRIMJENA:**

SEP® VA nanositi na podlogu metalnim gleterom u debljini i ravnomjerno obraditi spužvastim valjkom vertikalno ili horizontalno. Nanositi kontinuirano mokro do mokrog na cijelu plohu.

Površinski suhi SEP® VA (3-5 dana nakon nanošenja) preporučamo obojiti MINERALKOLOROM.


Loši vremenski uvjeti nepovoljno utječu na kvalitetu radova. Ne smije se nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

**NAPOMENA:**

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti

ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

<b>ALAT:</b>	metalni gleter, spužvasti valjak Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom
<b>TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:</b>	Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C
<b>PAKIRANJE:</b>	vreće 20 kg
<b>SKLADIŠTENJE:</b>	u suhoj prostoriji na paleti
<b>ROK UPOTREBE:</b>	u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci
<b>TRANSPORT:</b>	Za vrijeme transporta SEP® VA zaštititi od vlage. SEP® VA nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
<b>MJERE SIGURNOSTI:</b>	SEP® VA ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno i cement
	
	OPASNOST
	<u>Oznake upozorenja:</u> H318 – Uzrokuje teške ozljede oka. H315 – Nadražuje kožu H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži H335 – Može nadražiti dišni sustav
	<u>Oznake obavijesti:</u> P102 – Čuvati izvan dohvata djece P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika
<b>POSTUPANJE S OTPADOM:</b>	<b>Ostaci od proizvoda:</b> U skladu s <i>Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute</i> ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04
<b>KONTROLA KVALITETE:</b>	Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4 SEP® VA je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.
<b>IZJAVA O SVOJSTVIMA:</b>	Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/0624, 05.04.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.