

SILIKATKOLOR RUSTIK

silikatna fasadna rustik boja

NAMJENA: mineralna rustikalna silikatna boja za zaštitno dekorativnu obradu fasadnih površina. Pogodna je za sanacijske i restauratorske radove.

SASTAV: vodeno staklo, kvarc, punila, pigmenti, aditivi

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

Prema HRN EN 1062-1:

TEHNIČKE KARAKTERISITKE I SVOJSTVA:

Paropropusnost (HRN EN ISO 7783-2)	sd vrijednost	< 0,14 m
	razred	V ₁ (visoko paropropusan)
Vodoupojnost (HRN EN 1062-3)	w ₂₄ vrijednost	< 0,2 kg/m ² h ^{0,5}
	klasa	W ₂ (srednja vodoupojnost)
Vrijeme sušenja (20°C, 60% r. l. vlage)		4-6 h između dva sloja
Boja		bijela ili prema Samoborka ton karti

POTROŠNJA: 0,25 - 0,35 l/m² za dva naliča (ovisno o upojnosti i teksturi podloge)

POSTUPAK:

Primjenjuje se na podlogama:

- vapneno-cementne podložne žbuke VC 40, VC 50, UNIVA 30
- vapnene žbuke VAPNENA ŽBUKA 2, VAPNENA ŽBUKA GLET
- žbuke za restauraciju FINA ŽBUKA MAX, FINA ŽBUKA ESKTRA
- fine žbuke FINA ŽBUKA F900, FINA ŽBUKA STANDARD
- mase za izravnavanje TERANIL EKSTRA
- završne žbuke SEP, SILIKATNA ŽBUKA

Ne primjenjuje se na gipsane podloge, disperzivne ili uljane premaze kao i na trajno vlažne podloge.

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste (bez masnih mrlja i drugih nečistoća), čvrste, suhe inesmružne. Podložne žbuke moraju biti stare najmanje 21 dan, a mase za izravnavanje 14 dana. Sve podloge impregnirati SILIKAT GRUNDOM najmanje dan prije nanošenja SILIKATKOLORA RUSTIK. Prije nanošenja na površine zaražene algama i plijesnima, obavezno provesti sanaciju podloge TERACIDOM.

Prije početka radova klupčice, metalne dijelove, drvo i staklo zaštititi PE folijom.

Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše.

PRIPREMA MATERIJALA:

SILIKATKOLOR RUSTIK prije upotrebe dobro promiješati u originalnoj ambalaži. Za postizanje primjenskog viskoziteta potrebno je:

- za prvi nalič razrijediti s 10 % čiste vode,
- za drugi nalič razrijediti s 5-10 % čiste vode

PRIMJENA:

SILIKATKOLOR RUSTIK nanositi zidarskom četkom, krznenim valjkom ili uređajem za prskanje (airless) u dva naliča. Drugi nalič nanijeti na potpuno osušeni prvi.

Loši vremenski uvjeti nepovoljno utječu na kvalitetu radova. Silikatcolor se ne smije nanositi na osunčanim površinama i za vjetrovita vremena, na skelu obavezno postaviti zaslon protiv kiše ili sunca. Nanositi kontinuirano na cijelu površinu.

Nakon upotrebe alat oprati u čistoj vodi.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska četka, krzneni valjak,

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

**TEMPERATURA
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +8°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

plastične kante 5 l ; 15 l

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na temperaturi od +5° C, a najviše +30° C

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta SILIKATKOLOR RUSTIK ne smije biti izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima proizvod treba zaštititi od smrzavanja.

SILIKATKOLOR RUSTIK nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

Pridržavati se općih uputa za građevinske radove. SILIKATKOLOR RUSTIK sadrži kalijevo vodeno staklo koje djeluje nadražujuće na oči i kožu. Pri radu nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (gumene rukavice i zaštitne naočale). U slučaju da dođe u dodir s kožom, isprati s vodom, a ako dospije u oči obavezno zatražiti liječničku pomoć.

Čuvati izvan dohvata djece.

**POSTUPANJE S
OTPADOM:**

Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* navedeni tekući otpad razvrstan je prema katalogu otpada s ključnim brojem 08 01 12.

Tekući otpad ne miješati i ne odstranjivati s komunalnim otpadom, ne izljevati u vode, kanalizaciju i tlo.

Očvrsnute ostatke razvrstati prema ključnom broju 17 09 04

Ambalaža: Zbrinuti u reciklažno dvorište.

KONTROLA KVALITETE:

SILIKATKOLOR RUSTIK je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d

studeni, 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.