

SAMOTERM GLET

Polimer-cementni mort za armaturni sloj toplinskih sustava

NAMJENA: drugi nanos armaturnog sloja kod izvedbe povezanog sustava za toplinsku izolaciju (ETICS) :

TERMOZOL EKSTRA - sustav toplinske zaštite vanjskih zidova sa toplinsko izolacijskim pločama od ekspaniranog polistirena s grafitom i sa toplinsko izolacijskim pločama/lamelama kamene vune

SASTAV: cement, pijesak granulacije do 0,63 mm, punila, aditivi

IZGLED: sivi prah

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Prema ETAG 004

Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)	1400±100 kg/m ³
Tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11)	≥ 10 N/mm ²
Otvoreno vrijeme (20°C, 60% r. l. lage)	cca 20 minuta
Vrijeme upotrebe (20°C, 60% rel.vlage)	90 -100 minuta
Vlačna čvrstoća prionljivosti temeljnog sloja na EPS grafitni ili MW	≥ 0,08 MPa
Brzina prijenosa tekuće vode, w	< 0,5 kg/m ²

POTROŠNJA: za drugi nanos armaturnog sloja cca 2 kg/m²

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Podloga SAMOTERM® mora biti čista, čvrsta, nesmrznuta, dostatno očvrsla.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa 5 – 5,5 l vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

SAMOTERM® GLET nanijeti na dostatno očvrslu SAMOTERM® (unutar 24 sata) u debljini minimalno 1.5 mm i zagladiti.

Ukupna debljina armaturnog sloja(SAMOTERM® + SAMOTERM® GLET) treba biti minimalno 4 mm.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se SMJERNICA ZA IZRADU ETICS SUSTAVA udruge HUPFAS i važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal , ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska žlica, metalni gleter
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreće 25 kg

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-01-005

- SKLADIŠTENJE:** u suhoj prostoriji na paleti
- ROK UPOTREBE:** u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci
- TRANSPORT:** Za vrijeme transporta SAMOTERM® GLET zaštititi od utjecaja vlage. Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
- MJERE SIGURNOSTI:** SAMOTERM® GLET ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement



OPASNOST

Oznake upozorenja:

- H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.
 H315 – Nadražuje kožu
 H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži
 H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

- P102 – Čuvati izvan dohvata djece
 P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice
 P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
 P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

- POSTUPANJE S OTPADOM:** **Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04
- KONTROLA KVALITETE:** Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 2+
 ZAG Ljubljana – brojevi certifikata 1404-CPR-2744, od 22.srpnja 2016. (TERMOZOL EKSTRA ETA-15/0079)
 SAMOTERM® GLET je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d. Tvornička kontrola proizvodnje je pod nadzorom ovlaštenog laboratorija ZAG Ljubljana.
- IZJAVA O SVOJSTVIMA:** Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-16/0514, 26.07.2016
- POSEBNE NAPOMENE:** Detaljnije upute nalaze se u tehničkim uputama toplinskog sustava TERMOZOL EKSTRA, te smjernicama za izradu ETICS sustava (HUPFAS).

rujan 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.