

SOKL ŽBUKA

mineralna žbuka

NAMJENA: žbukanje soklova i zidova pod utjecajem kapilarne vlage.

Pogodna je za sanacijske i restauratorske radove.

SASTAV: cement, vapno, pijesak granulacije do 2 mm, pigmenti, aditivi

IZGLED: bijeli ili sivi prah sa zrnom

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:**

Razredba prema HRN EN 998-1 – CR CS IV W_c 2

Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1700 kg/m ³
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	CS IV (> 6,0 N/mm ²)
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)	≥ 0,2 N/mm ² ; SL:B
Vodupojnost (HRN EN 1015-18)	W _c 2 (≤ 0,2 kg/m ² min ^{0,5})
Paropropusnost, μ (HRN EN 1015-19)	≤ 15
Toplinska provodljivost, λ _{10, suho} (HRN EN 1745, tablična vrijednost)	0,82 W/(m.K)
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Minimalna debljina nanosa	15 mm
Optimalna debljina nanosa	20 mm
Boja	bijela i sivi tonovi

POTROŠNJA: 15 kg/m² / 1 cm

POSTUPAK: **Primjenjuje se na podlogama:**

- beton star najmanje 3 mjeseca
- kamen
- opeka

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez pukotina i ostataka oplatnih ulja i soli od ispljavanja.

Vlažne podloge obraditi SANISIL ŠPRICOM.

Glatke i neupojne betone obraditi CEMENTNIM ŠPRICOM 2 EKSTRA, a ostale podloge CEMENTNIM ŠPRICOM 4, najmanje dan prije nanošenja SOKL ŽBUKE.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa cca 4,5 litara vode, ručno ili strojno dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

SOKL ŽBUKU nanositi u debljini do 20 mm, izravnati aluminijskom H letvom i zagladiti gleterom.

Kod debljina većih od 20 mm, SOKL ŽBUKU nanositi u više slojeva, mokro na mokro.

SOKL ŽBUKU izvoditi u zaribanoj ili šeranoj teksturi.

Za vrijeme strojnog nanošenja SOKL ŽBUKE pridržavati se uputa za primjenu žbukalica. Pauza u toku rada, kod crijeva ispunjenog žbukom, ne smije biti duža od 30 minuta.

Završna obrada:

- moguće je bojanje SILIKONKOLOROM

Loši vremenski uvjeti nepovoljno utječu na kvalitetu radova. Ne smije se nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska žlica, aluminijska H letva, metalni gleter, plastični gleter i nož za šeranje
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

**TEMPERATURA
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreće 25 kg i silosi 12t; 18t

Za isporuku silosa potrebno je osigurati:

- - slobodan pristup za teška teretna vozila
- - mjesto za postavu min 3x3m i manipulativni prostor na nosivom tlu
- - priključak struje 380 V

- priključak vode (tlak 3 bara)

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na paleti

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta SOKL ŽBUKU zaštititi od vlage.

SOKL ŽBUKA nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

SOKL ŽBUKA ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno i cement

**OPASNOST**Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka

H315 – Nadražuje kožu

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S
OTPADOM:**

Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04.

KONTROLA KVALITETE:

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4

SOKL ŽBUKA je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/1503; 15.07.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.