

TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M 10

projektirani tankoslojni bijeli mort za zidanje (T)

NAMJENA: zidanje nosivih i pregradnih zidova od porobetona**SASTAV:** cement, pijesak granulacije do 0,8 mm, aditivi**IZGLED:** bijeli prah sa zrnom**TEHNIČKE
KARAKTERISITKE I
SVOJSTVA:****Razredba prema HRN EN 998-2: M 5**

Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	> 10,0 N/mm ²
Sadržaj topivih klorida u svježem mortu (HRN EN 998-2) (računski)	< 0,1%
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18)	< 0,2 kg/(m ² min ^{0,5})
Paropropusnost, μ (HRN EN 1745 tablična vrijednost)	5/20
Toplinska provodljivost, λ _{10, dry} (HRN EN 1745, tablična vrijednost)	0,45 W/(m·K)
Početna smična čvrstoća (tablična vrijednost)	0,30 N/mm ²
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Izdašnost	vreća 25 kg = 18 l mokrog morta
Gustoća suhog očvrslog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1500 kg/m ³
Otvoreno vrijeme	2 sata

POTROŠNJA: 7,0 kg/m² (zid debljine 30 cm)

Potrošnja ovisi o debljini zida i dimenziji opeke

POSTUPAK:**PRIPREMA MATERIJALA:**

Sadržaj vreće od 25 kg miješati sa cca 5,5 l vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje. Izmiješani materijal mora odstajati cca 5 minuta (vrijeme sazrijevanja). Zgusnuti materijal samo promiješati bez naknadnog dodavanja vode. Konzistencija gotovog morta provjerava se zidarskom žlicom.

PRIMJENA

Površina porobetonских blokova mora biti čista, čvrsta, ravna i otprašena, a u ljetnom periodu i navlažena vodom neposredno prije nanošenja TANKOSLOJNOG MORTA ZA ZIDANJE POROBETONA M 10.

Proizvod nanositi nazubljenim gleterom u debljini 2 – 3 mm. Porobetonске blokove postaviti jedan do drugoga. Sudarne fuge ne ispunjavati mortom. Višak morta koji je istisnut iz ravnine fuge odstraniti. Sazidani zid od porobetona može se opteretiti nakon 3-5 dana, a potpuno opterećenje tj. čvrstoću postiže nakon 28 dana.

Svježe nanoseni TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M10 potrebno je zaštititi od isušivanja ili smrzavanja sve dok se u potpunosti i postepeno ne osuši.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-02-004

proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.
Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:	nazubljeni gleter, zidarska žlica, libela, zatezno uže, visak, gumeni čekić Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom
TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:	Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C. Nije dozvoljeno dodavanje sredstava za zaštitu od smrzavanja.
PAKIRANJE:	vreća 25 kg
SKLADIŠTENJE:	u suhoj prostoriji na paleti
ROK UPOTREBE:	u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci
TRANSPORT:	Za vrijeme transporta TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M 10 zaštititi od vlage. Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
MJERE SIGURNOSTI:	TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M 10 ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement



OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.
H315 – Nadražuje kožu
H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece
P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice
P305+P351+P338+P310- U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S
OTPADOM:**

Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

KONTROLA KVALITETE:

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 2+

IGH Zagreb – br.cert. 2477-CPR-1895 Izmjena i dopuna br.1
Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.
Tvornička kontrola proizvodnje je pod nadzorom ovlaštenog laboratorija.

IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/0104, 25.03.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.