

TERABONA

mineralna žbuka grube šerane teksture

NAMJENA: završna zaštitno-dekorativna obrada vanjskih zidova, grube šerane teksture .
pogodna je za sanacijske radove

SASTAV: cement, vapno, pijesak granulacije do 4 mm, pigmenti

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom

**TEHNIČKE
KARAKTERISITKE I
SVOJSTVA:**

Razredba prema HRN EN 998-1: CR CS I W_c 0

Gustoća suhog očvrsllog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1700 kg/m ³
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	CS I (0,4 – 2,5 N/mm ²)
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)	≥ 0,2 N/mm ² ; SL:B
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18)	W _c 0
Paropropusnost, μ (HRN EN 1015-19)	≤ 15
Toplinska provodljivosti, λ _{10, dry} (HRN EN 1745, tablična vrijednost)	0,82 W/(m·K)
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Optimalna debljina nanosa	15 mm
Minimalna debljina nanosa	10 mm
Boja	prema Samoborka ton karti „Color line“

POTROŠNJA: 25 kg/m²

POSTUPAK: **Primjenjuje se na podlogama:**
- podložne žbuke (VC 50, VC 60)
Ne primjenjuje se na betonu, starim i slabim vapnenim žbukama, toplinskim žbukama i sustavima.

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja, nahrenjavljene zupčastim gleterom, stare najmanje 10 dana.
Maksimalno odstupanje ravnine zida na 4 m ± 0,5 cm.
Sve podloge dobro navlažiti vodom prije nanošenja TERABONE.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati ručno ili strojno sa cca 5 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

TERABONU nanositi u debljini 15 mm, izravnati H letvom i zagladiti gleterom. Djelomično očvrslu mort strugati (šerati) zidarskim češljem i nožem, 4-6 sati od nanošenja (ovisno o temperaturi zraka i podloge).

Nakon nanošenja bijele TERABONE plohe lagano prskati vodom tijekom 2 do 3 dana (njegovati).

OBOJENU TERABONU ne smije se prskati vodom.

TERABONU nanositi kontinuirano mokro do mokrog na cijelu plohu.

Loši vremenski uvjeti nepovoljno utječu na kvalitetu radova. Ne smije se nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-05-026

proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.
Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:	zidarska žlica, gleter, aluminijska H letva, trapez letva, češalj i nož za šeranje Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom
TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:	Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C
PAKIRANJE:	natron vreće 25 kg
SKLADIŠTENJE:	u suhoj prostoriji na paleti
ROK UPOTREBE:	u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci
TRANSPORT:	Za vrijeme transporta TERABONU zaštititi od vlage. TERABONA nije uvrštena među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
MJERE SIGURNOSTI:	TERABONA ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno i cement
	
	OPASNOST
	<u>Oznake upozorenja:</u> H318 – Uzrokuje teške ozljede oka. H315 – Nadražuje kožu H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži H335 – Može nadražiti dišni sustav
	<u>Oznake obavijesti:</u> P102 – Čuvati izvan dohvata djece P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika
POSTUPANJE S OTPADOM:	Ostaci od proizvoda: U skladu s <i>Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute</i> ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04
KONTROLA KVALITETE:	Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4 TERABONA je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.
IZJAVA O SVOJSTVIMA:	Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/0626, 19.09.2019.
POSEBNE NAPOMENE:	Vapneno iscvjetavanje (pojava bijelih mrlja na obojenim mineralnim žbukama) ne smatra se greškom u kvaliteti materijala. Vapneno iscvjetavanje prirodna je pojava uzrokovana žbukanjem i očvršćivanjem pod hladnim, vlažnim, kišnim i maglovitim vremenskim uvjetima. Površinski suhi TERABONA (nakon 3-5 dana od nanošenja) preporučamo obojiti MINERALKOLOROM

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.