

# TERATERMO GLET

cementno vapnena lagana masa za izravnavanje

**NAMJENA:** izravnavanje i armiranje toplinskih i laganih podložnih žbuka, obrada porobetona  
Pogodan za sanacijske radove.

**SASTAV:** vapno, cement, pijesak granulacije do 1,25 mm, lagani granulati, aditivi

**IZGLED:** sivi prah

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

### Razredba prema HRN EN 998-1: LW CS II W<sub>c</sub> 1

Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1100 kg/m <sup>3</sup>
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	CS II (1,5 - 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1 15-12)	≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup> ; SL:B
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18)	W <sub>c</sub> 1 (≤ 0,4 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Paropropusnost, μ (HRN EN 1015-19)	≤ 15
Toplinska provodljivosti, λ <sub>10, dry</sub> (HRN EN 1745, tablična vrijednost)	0,33 W/(m·K)
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Minimalna debljina nanosa	3 mm

**POTROŠNJA:** za gletanje - 4 kg/m<sup>2</sup> / 3 mm  
za armiranje - 6,5 kg/m<sup>2</sup> / 5 mm/ 2 sloja

## POSTUPAK:

### Primjenjuje se na podlogama:

- porobeton
- lagane žbuke VC 20 L
- toplinske žbuke TERMO ŽBUKA, TERATERMO 100 STANDARD, TERATERMO 100 EKSTRA
- stare mineralne završne dekorativne žbuke

### PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, stare najmanje 10-14 dana. Podloge navlažiti vodom neposredno prije nanošenja TERATERMO GLETA. Stare mineralne žbuke impregnirati UNIVERZALKONCENTRAT GRUNDOM razrijeđenim vodom u omjeru 1:1 (1 dio UKG-a : 1 dio vode), 4-6 sati, prije nanošenja TERATERMO GLETA-

### PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 40 kg miješati sa cca 12 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje. Izmiješani materijal mora odstajati cca 10 minuta (vrijeme sazrijevanja). Zgusnuti materijal samo promiješati bez naknadnog dodavanja vode.

### PRIMJENA:

#### izravnavanje

TERATERMO GLET nanositi u prosječnoj debljini od 3 mm metalnim gleterom i zagladiti.

#### armiranje:

TERATERMO GLET nanijeti metalnim gleterom u debljini 3 mm. U svježi sloj utisnuti staklenu mrežicu PRIMAFAS 160 sa preklopima cca 10 cm na svim spojevima.

Drugi sloj TERATERMO GLETA nanijeti u debljini 2 mm na očvrslu prvi sloj.

Kod strojnog nanošenja pridržavati se uputa za primjenu žbukalica. Pauza u toku rada, kod crijeva ispunjenog TERATERMO GLETOM, ne smije biti duža od 30 minuta.

### Završna obrada:

- mineralne završne dekorativne žbuke SEP nakon 10-14 dana
- završne dekorativne žbuke SILIKATNA ŽBUKA, SILIKONSKA ŽBUKA, TERAKRIL nakon 21 dan.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

**NAPOMENA:**

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

**ALAT:**

zidarska žlica, metalni gleter  
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

**TEMPERATURA  
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

**PAKIRANJE:**

vreće 40 kg

**SKLADIŠTENJE:**

u suhoj prostoriji na paleti

**ROK UPOTREBE:**

u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci

**TRANSPORT:**

Za vrijeme transporta TERATERMO GLET zaštititi od utjecaja vlage.  
Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

**MJERE SIGURNOSTI:**

TERATERMO GLET ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno i cement

**OPASNOST**Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.  
H315 – Nadražuje kožu  
H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece  
P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.  
P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S  
OTPADOM:**

Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrstnute* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

**KONTROLA KVALITETE:**

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4  
TERATERMO GLET je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

**IZJAVA O SVOJSTVIMA:**

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/1003, 29.05.2019

siječanj, 2022.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.