

## TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-06A-009

**VAPNENA BOJA U**

mineralna ekološka unutarnja boja

**NAMJENA:**

ličenje unutarnjih zidova i stropova  
 prikladna za restauratorske radove i vlažne prostorije gdje postoji mogućnost razvoja pljesni.  
 Osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje.

**SASTAV:**

gašeno vapno, pigmenti, punila i aditivi. Ne sadrži organska otapala i biocide.

**IZGLED:**

bijela ili obojena viskozna masa

**TEHNIČKE KARAKTERISITKE I SVOJSTVA:****Prema HRN EN 13300:**

Gustoća	1,550 – 1,650 g/ml	
Paropropusnost (HRN EN ISO 7783-2):	sd vrijednost	< 0,14 m
	razred	V1(visoka paropropusnost)
Otpornost na mokro habanje (HRN EN 13300):	nije otporna na mokro habanje	
Sjaj:	mat	
Vrijeme sušenja (20°C, 60% rel. vlage):	cca. 24 sata	
Boja:	Bijela ili pastelni tonovi prema zahtjevu	

**POTROŠNJA:**

od 0,25 l/m<sup>2</sup> u dva naliča (ovisno o upojnosti i teksturi podloge)

**POSTUPAK:**

Primjenjuje se na podlogama:

- vapneno-cementne podložne žbuke VC 40, VC 50, UNIVA 30
- fine žbuke FINA ŽBUKA F 900, FINA ŽBUKA STANDARD
  - vapnene žbuke VAPNENA ŽBUKA 2, VAPNENA ŽBUKA GLET
  - žbuke za restauraciju FINA ŽBUKA EKSTRA, FINA ŽBUKA MAX

**PRIPREMA PODLOGE:**

Sve podloge moraju biti čiste (bez masnih mrlja i druge prijavštine), čvrste, nosive, suhe, i otprašene.

Kao temeljni premaz upotrijebiti VAPNENU BOJU U razrijeđenu sa 30% vode.

Prije ličenja pljesnima zaraženih zidova i stropova, potrebno je provesti sanaciju zaraženih površina TERACIDOM.

**PRIPREMA MATERIJALA:**

VAPNENU BOJU U prije upotrebe dobro promješati u originalnoj ambalaži. Za postizanje primjenskog viskoziteta po potrebi razrijediti sa max 10%. čiste vode.

**PRIMJENA:**

VAPNENU BOJU U nanositi u dva naliča četkom ili valjkom. Prvi nalič nanositi na prethodno osušen temeljni premaz. Drugi nalič nanositi na osušeni prvi nakon 24 sata.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

**NAPOMENA:**

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i rješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

**ALAT:**

zidarska četka, krvnjeni valjak

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

**TEMPERATURA**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +8°C ni viša od +30°C

## TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-06A-009

### PODLOGE I ZRAKA:

- PAKIRANJE:** plastične kante 15 l
- SKLADIŠTENJE:** u suhoj prostoriji na temperaturi iznad +5° C. NE SMIJE SMRZNUTI!
- ROK UPOTREBE:** u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci
- TRANSPORT:** Za vrijeme transporta VAPNENA BOJA U ne smije biti izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima proizvod treba zaštititi od smrzavanja.  
Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

### MJERE SIGURNOSTI:

- Oznake obavijesti:**  
P102 – Čuvati izvan dohvata djece
- P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
- POSTUPANJE S OTPADOM:** **Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* navedeni tekući otpad razvrstani je prema katalogu otpada s ključnim brojem 08\_01\_12.  
Tekući otpad ne mijesati i ne odstranjavati s komunalnim otpadom, ne izljevati u vode, kanalizaciju i tlo. Očvrstnute ostatke razvrstati prema ključnom broju 17 09 04  
**Ambalaža:** Zbrinuti u reciklažno dvorište.
- OZNAČAVANJE:** Sadržaj hlapivih organskih spojeva:  
HOS: A(a), 30g/l ; VAPNENA BOJA U sadrži max.0,5 g/l
- KONTROLA KVALITETE:** VAPNENA BOJA U je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

rujan 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.