

VAPNENA BOJA V

Mineralna ekološka fasadna boja

NAMJENA: zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina, posebno je prikladna za restauratorske radove, Osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje. Pogodna je za primjenu u sustavu s vapnenim žbukama.

SASTAV: Gašeno vapno, pigmenti, punila i aditivi. Ne sadrži organska otapala i biocide.

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TEHNIČKE KARAKTERISITKE I SVOJSTVA:

Prema HRN EN 1062-1

Gustoća		1,550 – 1,650 g/ml
Paropropusnost (HRN EN ISO 7783-2):	sd vrijednost	< 0,14 m
	razred	V ₁ (visoka paropropusnost)
Vrijeme sušenja (20°C, 60% rel. vlage):		cca. 24 sata
Boja:		Bijela ili pastelni tonovi prema zahtjevu

POTROŠNJA: od 0,25 u dva naliča (ovisno o upojnosti i teksturi podloge)

POSTUPAK: Primjenjuje se na podlogama:

- vapneno-cementne podložne žbuke VC 40, VC 50, UNIVA 30
- fine žbuke FINA ŽBUKA F 900, FINA ŽBUKA STANDARD
- vapnene žbuke VAPNENA ŽBUKA 2, VAPNENA ŽBUKA GLET
- žbuke za restauraciju FINA ŽBUKA EKSTRA, FINA ŽBUKA MAX

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i otprašene, stare najmanje 3-4 tjedna. Kao temeljni premaz upotrebiti vapnenu boju razrijeđenu sa 30% vode, Prije ličenja plijesnima zaraženih zidova VAPNENOM BOJOM V, potrebno je provesti sanaciju zaraženih površina TERACIDOM.

PRIPREMA MATERIJALA:

Prije nanošenja proizvod dobro promješati u kanti. Po potrebi razrijedi se sa vodom do 10%.

PRIMJENA:

Nanosu se u dva naliča četkom ili valjkom. Prvi nalič nanosi se na prethodno osušen temeljni premaz, a drugi nalič nakon 24 sata. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT: zidarska četka, krzneni valjak

	Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom
TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:	Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +8°C ni viša od +30°C
PAKIRANJE:	plastične kante 15 l
SKLADIŠTENJE:	u suhoj prostoriji na temperaturi iznad +5° C. NE SMIJE SMRZNUTI!
ROK UPOTREBE:	u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci
TRANSPORT:	Za vrijeme transporta VAPNENA BOJA V ne smije biti izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima proizvod treba zaštititi od smrzavanja. VAPNENA BOJA V nije uvrštena među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
MJERE SIGURNOSTI:	Sadrži vapno, ima nadražujuće djelovanje <u>Oznake obavijesti:</u> P102 – Čuvati izvan dohvata djece P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
POSTUPANJE S OTPADOM:	Ostaci od proizvoda: U skladu s <i>Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada</i> navedeni tekući otpad r a z v r s t a n je prema katalogu otpada s ključnim brojem <u>08 01 12</u> . Tekući otpad ne miješati i ne odstranjivati s komunalnim otpadom, ne izljevati u vode, kanalizaciju i tlo. Očvrsnute ostatke r a z v r s t a t i prema ključnom broju 17 09 04 Ambalaža: Zbrinuti u reciklažno dvorište.
OZNAČAVANJE:	Sadržaj hlapivih organskih spojeva HOS: A(a), 30g/l VAPNENA BOJA V sadrži max.0,5 g/l
KONTROLA KVALITETE:	VAPNENA BOJA V je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

rujan, 2017..

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.