

VAPNENA ŽBUKA RUSTIK

mineralna žbuka rustik tekstone

NAMJENA:

završna dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova na kulturno-povijesnim objektima, rustikalne tekstone „pod žlicu“
Pogodna je za korištenje u sustavu s vapnenim žbukama

SASTAV:

vapno, pijesak granulacije do 7 ili 11 mm, aditivi

IZGLED:

sivi prah sa zrnom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS I W_c 0

Gustoća suhog očvrsllog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1600 kg/m ³
Tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11)	CS I (0,4 – 2,5 N/mm ²)
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)	≥ 0,1 N/mm ² , SL: B
Koeficijent paropropusnosti μ, (HRN EN 1015-19)	≤ 15
Kapilarna vodoupojnost (HR EN 1015-18)	W _c 0
Toplinska provodljivost, λ (HRN EN 1745)	0,82 W/mK
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A1

POTROŠNJA:

10 - 12 kg/m²

POSTUPAK:

Primjenjuje se na podlogama:

- vapnene žbuke VAPNENA ŽBUKA 4, VAPNENA ŽBUKA 2, VAPNENA ŽBUKA 1
- vapneno-cementne žbuke VC 60, VC 50, VC 40, UNIVA 30
- sanacijske žbuke SANISIL H

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute.

Sve podloge prije nanošenja VAPNENE ŽBUKE RUSTIK dobro navlažiti vodom.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa cca 4,5 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

VAPNENU ŽBUKU RUSTIK nanositi ručno ravnomjerno na cijelu površinu kao špric („pod žlicu“).
Moguće nastale praznine zbog klizanja zrna ispuniti nabacivanjem u drugoj ruci.
Ovisno o željenoj teksturi djelomično očvrslu sloj obraditi zidarskom četkom nalaženom vodom ili rijetkom prosijanom VAPNENOM ŽBUKOM RUSTIK.

Završna obrada:

- VAPNENA BOJA U i VAPNENA BOJA U nakon najmanje 21 dan
- SILIKATKOLOR, SILIKONKOLOR nakon najmanje 21 dan

Loši vremenski uvjeti nepovoljno utječu na kvalitetu radova. Ne smije se nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše.
Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.
Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-04-010

	predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.
ALAT:	zidarska četka, zidarska žlica Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom
TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:	Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +8°C ni viša od +30°C
PAKIRANJE:	vreća 25 kg
SKLADIŠTENJE:	u suhoj prostoriji na paleti
ROK UPOTREBE:	u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci
TRANSPORT:	Za vrijeme transporta VAPNENU ŽBUKU RUSTIK zaštititi od utjecaja vlage. VAPNENA ŽBUKA RUSTIK nije uvrštena među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
MJERE SIGURNOSTI:	VAPNENA ŽBUKA RUSTIK ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno



OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka
H315 – Nadražuje kožu
H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece
P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice
P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S
OTPADOM:**

Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

KONTROLA KVALITETE:

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4
VAPNENA ŽBUKA RUSTIK je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/1505, 19.06.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.