

# TERATEKT B

bijelo ljepilo za keramiku C1T

**NAMJENA:** normalno (1), protuklizno (T) bijelo ljepilo na osnovi cementa (C) za unutarnje i vanjsko ljepljenje bijelih i obojenih mramornih ploča, zidne i podne keramike, kamenih ploča i mozaika u stambenim prostorima, sanitarnim čvorovima, industrijskim prostorima, terasama i sl.

**SASTAV:** bijeli cement, pijesak granulacije do 0,63 mm, aditivi

**IZGLED:** bijeli prah

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

### Razredba prema HRN EN 12004: C1 T

Početna vlačna čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1348)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja topline (HRN EN 1348)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu (HRN EN 1348)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja ciklusa Smrzavanje /odmrzavanje (HRN EN 1348)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Vrijeme korekcije (20°C, 60% rel. vlage)	cca 10 minuta
Otvoreno vrijeme (20°C, 60% rel. vlage), (HRN EN 1346)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> nakon najmanje 20 minuta
Vrijeme upotrebe (20°C, 60% rel. vlage)	2 h
Vrijeme ispunjavanja fuga (20°C, 60% rel. vlage)	24 - 48 sati nakon ljepljenja
Veličina zubaca na gleteru	3 - 5 mm
Klizanje (HRN EN 1308)	≤ 0,5 mm
Vrijeme prohodnosti (20°C, 60% rel. vlage)	24 sata
Potpuno opterećenje	nakon 14 dana

**POTROŠNJA:** 3-4 kg/m<sup>2</sup>

### POSTUPAK:

#### Primjenjuje se na podlogama:

- beton star najmanje 3 mjeseca
- produžne žbuke VC 40, VC 50, UNIVA 30
- gipsane žbuke GV 10, GV 10 G, INERO 20, stare najmanje 2 mjeseca
- gipscelulozne ploče, gipskartonske ploče
- cementni estrih CE 12, CE 20, CE 30, CE RAPID
- samonivelirajuće mase TERANEKS, TERANEKS UNILEVEL, TERANEKS RAPID

#### PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja i pukotina. Stare obloge (tapete, naliči boje) kao i stare žbuke odstraniti i podlogu temeljito očistiti.

Neravne podloge obraditi REPARATURNIM MORTOM.

Prije ljepljenja obloga odrediti dilatacijske razdjelnice i ispuniti ih trajno elastičnim kitom.

Jako upojne podloge (gipsane žbuke i ploče) impregnirati KONTAKT GRUNDOM.

Ostale podloge dobro navlažiti vodom.

#### PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa cca 8 litara vode elektromješačem dok se ne postigne gusta pastozna konzistencija.

Izmiješani materijal mora odstajati cca 10 minuta (vrijeme sazrijevanja). Zgusnuti materijal samo promiješati bez naknadnog dodavanja vode.

#### PRIMJENA:

TERATEKT B nanositi na podlogu ravnom stranom metalnog nazupčanog gletera, a potom razvući

nazupčanom stranom. U svježi sloj položiti pločicu.  
Prije postavljanja upojne keramičke pločice namočiti u vodi. Namakanje neupojnih keramičkih pločica u vodi nije preporučljivo jer može uzrokovati povećano klizanje te pad prionjivosti. Položaj pločica je moguće dodatno korigirati unutar 10 min. 24-48 h nakon polaganja pločica fuge ispuniti TERAFILOM F, a spojne i kutne fuge trajno elastičnim kitom.  
Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

**NAPOMENA:**

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.  
Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

**ALAT:**

nazupčani gleter  
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

**TEMPERATURA  
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

**PAKIRANJE:**

vreće 5 kg, 25 kg

**SKLADIŠTENJE:**

u suhoj prostoriji na paleti

**ROK UPOTREBE:**

vreće 25 kg - u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci  
vreće 2 kg, 5 kg – u neotvorenoj ambalaži 24 mjeseca

**TRANSPORT:**

Za vrijeme transporta TERATEKT B zaštititi od utjecaja vlage.  
Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

**MJERE SIGURNOSTI:**

TERATEKT B ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement



OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.  
H315 – Nadražuje kožu  
H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece  
P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.  
P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S  
OTPADOM:**

**Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

**KONTROLA KVALITETE:**

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 3  
IGH Zagreb, brojevi izvještaja: 2160-013/11, 2160-014/11  
ZAG Ljubljana – izvještaj br. P 197/06-410-3

TERATEKT B je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

**IZJAVA O SVOJSTVIMA:** Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-13/1204, 01.07.2013.

**POSEBNE NAPOMENE:** Nepovoljni vremenski uvjeti za vrijeme ugradnje (visoke temperature, direktno sunce) smanjuju otvoreno vrijeme, pa mogu uzrokovati stvaranje kožice na površini ljepila. U slučaju da se kožica stvorila potrebno je ponovno nanašanje tankog sloja ljepila s nazubljenim gletrom. Pranje vodom i izlaganje postavljenog opločenja kiši dozvoljeno je nakon 24 h. Niske temperature i povećana vlaga mogu usporiti vezivanje te produžiti vrijeme prohodnosti.

rujan 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.