

# BETONSKA PLOČA TAKTILNA

betonska ploča dimenzije 400x400x40 mm

**NAMJENA:** opločenje pješačkih staza, prilaza, trgova, terasa, služe za orijentaciju slijepih i slabovidnih. Izrađene su od dva sloja, nosivog i habajućeg, sa završnim slojem zrna ili glatkog betona. Habajući sloj izrađen od glatkog i prešanog betona proizvodi se u čepastoj završnoj obradi.

**SASTAV:** cement, prirodni agregat, aditivi

**IZGLED:** Proizvode se u sivoj i crvenoj boji.

**TEHNIČKE** Prema HRN EN 1339

**KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:**

Čvrstoća pri savijanju (HRN EN 1339)	razred T ( $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$ )
Otpornost na habanje	razred H ( $\leq 23 \text{ mm}$ )
Otpornost na mraz i sol	razred D (gubitak mase $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ )
Apsorpcija vode	razred B ( $\leq 6 \%$ )
Debljina završnog sloja	$\geq 4 \text{ mm}$
Visina ploče	40 mm
Dozvoljene razlike u dimenzijama:	
Dužina / širina	razred P ( $\pm 2 \text{ mm}$ )
Debljina	razred P ( $\pm 3 \text{ mm}$ )
Debljina jednog bloka	$\leq 3 \text{ mm}$
Masa	15 kg/kom

Dimenzije mm	Masa kg/kom	Masa kg/m <sup>2</sup>	Količina kom/m <sup>2</sup>
400 x 400 x 40	15,00	93,75	6,25

- POSTUPAK UGRADNJE:**
1. Ukloniti sloj humusa 30-50 cm, odnosno do dubine smrzavanja, predvidjeti nagib donje podloge od min. 1-2% za odvodnju, te postaviti geotekstil prije nasipavanja kamenog agregata
  2. Nasipati donji nosivi sloj kamenog agregata 31,5-60 mm (drenaža) i nabiti valjkom ili vibro pločom
    - 10-20 cm debljine - za lakša opterećenja
    - 20-40 cm debljine - za teža opterećenja
  3. Nasipati gornji nosivi sloj kamenog agregata 0-31,5 mm, u debljini 10-20 cm
  4. Nasipati sloj kamenog agregata granulacije 2-4 mm ili 4-8 mm, u debljini 3-5 cm i izravnati letvom
  5. Postavljene ploče utvrditi gumenim ili drvenim čekićem
  6. Kompletno postavljenu površinu ploča zasipati (fugirati) suhim pijeskom granulacije 0-1 mm (najbolje kvarcnim pijeskom). Pijesak mora ući u reške, a višak počistiti metlom. Ovaj postupak ponoviti nekoliko puta, jer pijesak mora skroz popuniti predviđene reške (fuge).
  7. Površinu ploča po potrebi izvaljati ili nabiti vibro-nabijačima koji na radnoj ploči imaju gumenu oblogu.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

**NAPOMENA:**

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrивene mane rješavaju se posebno.

**ALAT:** gumeni ili drveni čekić, vibro-nabijač sa gumenom oblogom

**PAKIRANJE:** na paleti

**SKLADIŠTENJE:** na paleti

**ROK UPOTREBE:** neograničen

**TRANSPORT:** Betonska ploča taktilna nije uvrštena među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

**MJERE SIGURNOSTI:** ne šteti

**POSTUPANJE S** Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada*

**OTPADOM:** ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01

**KONTROLA** Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA

**KVALITETE:** Betonska ploča taktilna je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

**IZJAVA O** Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-14/2530, 01.04.2014  
**SVOJSTVIMA:**

prosinac 2015.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.