

VAPNENA NHL ŽBUKA GLET

fina vapnena žbuka sa prirodnim hidrauličnim vapnom

NAMJENA:

Bescementna masa za fino zaribavanje podložnih vapnenih žbuka, za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL) za vanjske i unutarnje radova na kulturno-povijesnim objektima.

SASTAV:

vapno (NHL 5) , pijesak granulacije do 0,63 mm i aditivi

IZGLED:

žućkasti prah sa zrnom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS I W_c1

Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1300 kg/m ³
Tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11)	CS I (0,4 – 2,5 N/mm ²)
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)	> 0,1 N/mm ² , B
Koeficijent paropropusnosti μ, (HRN EN 1015-19)	≤ 15
Kapilarna vodoupojnost (HR EN 1015-18)	W _c 1 (≤ 0,4 kg/m ² min ^{0,5})
Toplinska provodljivost, λ (HRN EN 1745)	0,45 W/mK
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A1
Maksimalna debljina nanosa	10 mm

POTROŠNJA:

1,3 kg/m² / mm

Primjenjuje se na podlogama:

- vapnene žbuke VAPNENA NHL ŽBUKA 4, VAPNENA NHL ŽBUKA 2, VAPNENA NHL ŽBUKA 1

PRIPREMA PODLOGE:

Sve odloge moraju biti, čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, nahrenjavljene rešetkastom gladilicom. Sve podlogu prije nanošenja VAPNENE NHL ŽBUKE GLET dobro navlažiti vodom.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 20 kg miješati sa cca 6 litara vode, ručno ili strojno dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

VAPNENU NHL ŽBUKU GLET nanositi u debljini do najviše 10 mm i izravnati letvom. Nakon djelomičnog očvršćivanja (vezanja) zafilcati spužvastim gleterom, Površinu ne obrađivati predugo kako bi se izbjeglo izvlačenje veziva na površinu.

Kod strojnog nanošenja pridržavati se uputa za primjenu žbukalica. Pauza u toku rada, kod crijeva ispunjenog žbukom, ne smije biti duža od 30 minuta.

Završna obrada:

- SILIKATKOLOR, SILIKONKOLOR nakon najmanje 21 dan
- VAPNENA BOJA V, VAPNENA BOJA U nakon najmanje 21 dan

Loši vremenski uvjeti nepovoljno utječu na kvalitetu radova. Ne smije se nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-04-024

ALAT:

predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

zidarska žlica, aluminijska H letva, trapez letva, gleter, spužvasti gleter
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

**TEMPERATURA
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreće 20 kg

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na paleti

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta VAPNENU NHL ŽBUKU GLET zaštititi od utjecaja vlage.
VAPNENA NHL ŽBUKA GLET nije uvrštena među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

VAPNENA NHL ŽBUKA GLET ima nadražujuće djelovanje jer sadrži NHL vapno

**OPASNOST**Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka..

H315 – Nadražuje kožu.

H335 – Može nadražiti dišni sustav.

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece.

P261 – Izbjegavanje udisanje prašine/aerosola.

P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P304+P340: Ako se udiše: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti je u položaj koji olakšava disanje.

P305+P351+P338+P310- U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

**POSTUPANJE S
OTPADOM:**

Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

KONTROLA KVALITETE:

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4

VAPNENA NHL ŽBUKA GLET je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

studeni 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.