

# FINA ŽBUKA STANDARD

univerzalna žbuka za izravnavanje i renoviranje

**NAMJENA:** izravnavanje, renoviranje i saniranje zidova i stropova, starih nosivih produžnih žbuka, za unutarnje i vanjske radove.

FINA ŽBUKA STANDARD, univerzalna fina žbuka sa dodacima za bolju prionjivost i fleksibilnost sa širokom područjem primjene ima dobru prionjivost na sve podloge, lako se obrađuje, minimalno skuplja i napreže prilikom stvrdnjavanja, te premošćuje pukotine koje nisu uzrokovane statikom.

Debljina nanosa u jednom sloju je od 1 do 10 mm

**SASTAV:** vapno, cement, pijesak granulacije do 0,63 mm, aditivi

**IZGLED:** sivi prah sa zrnom

**TEHNIČKE  
KARAKTERISTIKE I  
SVOJSTVA:**

## Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS II W<sub>c</sub> 1

|   |  |
|---|--|
| Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)  | ≈ 1350 kg/m <sup>3</sup>                                       |
| Tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11)                | CS II (1.5 - 5.0 N/mm <sup>2</sup> )                           |
| Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)          | ≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup> ; SL: B                                |
| Vodoupojnost (HRN EN 1015-18)                   | W <sub>c</sub> 1 (≤ 0,4 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> ) |
| Koeficijent paropropusnosti μ, (HRN EN 1015-19) | ≤ 20   |
| Toplinska provodljivost, λ (HRN EN 1745)        | 0,45 W/mK  |
| Razredba reakcije na požar (HR EN 13501-1)      | A 1  |
| Minimalna debljina nanosa                       | 1 mm   |
| Maksimalna debljina nanosa                      | 10 mm  |
| Optimalna debljina nanosa                       | 3 – 4 mm   |
| Vrijeme vezanja -obradivost                     | 2 – 3 sata   |

**POTROŠNJA:** 1,5 kg/m<sup>2</sup> /mm

**POSTUPAK:** **Primjenjuje se na podlogama:**

- vapneno-cementne podložne žbuke VC 50, VC 60, VC 40, UNIVA 30
- lagane žbuke VC 20 L
- toplinske žbuke TERATERMO 100 EKSTRA, TERATERMO-100 STANDARD, TERMO ŽBUKA

### PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute i otprašene, stare najmanje 14 dana. Stare podloge moraju biti nosive. Sve slabo držeće dijelove obavezno ukloniti. Stare premaze mehanički ukloniti brušenjem ili ljuštenjem.

Podloge prije nanošenja FINE ŽBUKE STANDARD obavezno oprati vodom pod tlakom (paziti na tlak max. 2-3 bara). Vrijeme sušenja nakon pranja minimalno 7-10 dana, ovisno o vremenu.

### PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa cca 6,5 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

Izmiješani materijal mora odstajati cca 10 min (vrijeme sazrijevanja). Zgusnuti materijal samo promiješati bez naknadnog dodavanja vode

### PRIMJENA:

FINU ŽBUKU STANDARD nanositi na podlogu metalnim ili zupčastim gleterom u maksimalnoj debljini do 10 mm u jednom sloju i fino zagladiti ili obraditi u željenoj teksturi (reljef, lopatica). Kod strojnog nanošenja pridržavati se uputa za primjenu žbukalica.

Pausa u toku rada, kod crijeva ispunjenog žbukom, ne smije biti duža od 30 minuta.

Tijekom vezivanja obavezno prozračivati unutarnji prostor i njegovati žbuku minimalno 7dana.

#### Završna obrada:

- unutarnje boje VAPNENA BOJA U, TERAPOL, TERAPOL FRESH, TERAPOL PROFI, POLAKRIL
- egalizacijska boja MINERALKOLOR nakon 3 dana
- fasadne boje SILIKATKOLOR, SILIKONKOLOR I TERATON V nakon 14 dana
- fasadna boja VAPNENA BOJA V nakon najmanje 21 dan
- mineralne završne žbuke SEP nakon 7-10 dana
- završne žbuke SILIKATNE, AKRILATNE, SILIKONSKE ŽBUKE nakon 14 dana

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

Prilikom obrade i stvrdnjavanja materijala zaštititi od direktnog isušivanja.

U hladnim danima zaštititi od smrzavanja minimalno 7 dana.

#### NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

|   |  |
|---|--|
| <b>ALAT:</b>                            | zidarska žlica, metalni gleter, nazubljeni gleter<br>Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom  |
| <b>TEMPERATURA<br/>PODLOGE I ZRAKA:</b> | Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C  |
| <b>PAKIRANJE:</b>                       | vreće 25 kg  |
| <b>SKLADIŠTENJE:</b>                    | u suhoj prostoriji na paleti   |
| <b>ROK UPOTREBE:</b>                    | u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci  |
| <b>TRANSPORT:</b>                       | Za vrijeme transporta FINU ŽBUKU STANDARD zaštititi od utjecaja vlage.<br>Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici. |
| <b>MJERE SIGURNOSTI:</b>                | FINA ŽBUKA STANDARD ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno i cement   |



#### OPASNOST

##### Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.

H315 – Nadražuje kožu

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 – Može nadražiti dišni sustav

##### Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U

slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S  
OTPADOM:**

**Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

**KONTROLA KVALITETE:**

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4

FINA ŽBUKA STANDARD je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

**IZJAVA O SVOJSTVIMA:**

Identifikacijska oznaka: 53149109818-ZGP-19/0323; 19.06.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ,nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda