

GIPSOFIL

NAMJENA: zapunjavanje i armiranje spojeva gipsvlaknastih i gipskartonskih ploča, izravnavanje neravnina, popunjavanje udubljenja na pločama (vijci, oštećenja) te ispunja i zaglađivanje spojeva i pukotina na različitim podlogama u debljini od 0 do 80 mm, samo za unutarnje radove

SASTAV: gips, punila, aditivi

IZGLED: bijeli prah (prirodna boja gipsa)

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE
I SVOJSTVA:**

Razredba prema HRN EN 13963: 3B

Čvrstoća prionjivosti za gips ploču (HRN EN 13279-2)	250 N
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Vrijeme upotrebe (20°C, 60 % relativne vlage)	35 - 50 minuta
Maksimalna debljina	80 mm

POTROŠNJA: 0,3 kg/m² za ispunu fuga širine 5-7 mm

1 kg / m² / mm za gletanje

POSTUPAK:

Primjenjuje se na podlogama:

- gipsvlaknaste, gipskartonske ploče
- beton star najmanje 3 mjeseca
- zid od opeke, porobetona,
- vapneno cementne žbuke VC 40, UNIVA 30
- gips vapnene žbuke GV 10, INERO 20

PRIPREMA PODLOGE

Fuge i otvore oko priključaka na gipskartonskim i gipsvlaknastim pločama očistiti od ljepila. Ostale podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, otprašene i bez ostataka oplatnih ulja i soli od iscvjetavanja. Slabo upojne podloge, betonske podloge i gips-vapnene žbuke impregnirati KONTAKT GRUNDOM dan prije nanošenja GIPSOFILA. Sve ostale podloge prije izravnavanja GIPSOFILOM impregnirati MINERALKVARC GRUNDOM OBOJENIM br 65 (bijeli).

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 5 kg usipati u cca 2,5 litara vode te miješati dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje. Zgusnuti materijal samo promiješati bez naknadnog dodavanja vode.

PRIMJENA:

zapunjavanje i armiranje spojeva gipskartonskih i gipsvlaknastih ploča

Fuge zapuniti GIPSOFILOM, postaviti odgovarajuću armirajuću traku i utisnuti je gleterom. Na tako ispunjenu sljubnicu ravnomjerno nanijeti gleterom još jedan sloj GIPSOFILA u širini cca 10 cm. Eventualne neravnine odstraniti brusnim papirom

Izravnavanje neravnina

GIPSOFIL nanositi u potrebnoj debljini i izravnati metalnim gleterom. Nakon djelomičnog očvršćivanja završno zagladiti.

Ispuna i zaglađivanje spojeva i pukotina

Spojeve i pukotine ispuniti GIPSOFILOM u debljini do najviše 80 mm. Eventualne neravnine odstraniti brusnim papirom.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

Završna obrada:

- unutarnje boje TERAPOL, TERAPOL FRESH, TERAPOL PROFI, POLAKRIL nakon 2-5 dana

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:	metalni gleter, Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom
TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:	Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C
PAKIRANJE:	vreće od 5 kg
SKLADIŠTENJE:	u suhom prostoru, uz strogo pridržavanje važećih normi o skladištenju gipsa
ROK UPOTREBE:	u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci
TRANSPORT:	Za vrijeme transporta GIPSOFIL zaštititi od vlage. Proizvod nije uvrštena među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
MJERE SIGURNOSTI:	<u>Oznake obavijesti:</u> P102 – Čuvati izvan dohvata djece P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/zaštitu za lice
POSTUPANJE S OTPADOM:	Ostaci od proizvoda: U skladu s <i>Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada</i> očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04
KONTROLA KVALITETE:	Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4 GIPSOFIL je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.
IZJAVA O SVOJSTVIMA:	Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/1304; 29.05.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.