

# GOTIK ŽBUKA

mineralna žbuka rustikalne teksture

**NAMJENA:** završna zaštitno-dekorativna obrada vanjskih ili unutarnjih zidova, rustikalne teksture („pod žlicu“) Pogodna je za sanacijske i restauratorske radove

**SASTAV:** cement, vapno, riječni kulir od 0 – 8 mm, aditivi

**IZGLED:** bijeli prah sa krupnim zrnom

## TEHNIČKE KARAKTERISITKE I SVOJSTVA:

### Razredba prema HRN EN 998-1 – CR CS IV W<sub>c</sub> 2

Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1900 kg/m <sup>3</sup>
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	CS IV (> 6,0 N/mm <sup>2</sup> )
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup> ; SL:B
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18)	W <sub>c</sub> 2 (≤ 0,2 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Paropropusnost, μ (HRN EN 1015-19)	≤ 15
Toplinska provodljivosti, λ <sub>10, suho</sub> (HRN EN 1745, tablična vrijednost)	1,11 W/(m·K)
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Boja	prirodno bijela

**POTROŠNJA:** 15 kg/m<sup>2</sup> za d = 10 mm

### POSTUPAK: Primjenjuje se na podlogama:

- kamen,
- betonski blok
- cementna žbuka C 80

### PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez pukotina. Staru i dotrajalu žbuku odstraniti. Sve podloge obraditi CEMENTNIM ŠPRICOM 4 najmanje dan prije nanošenja GOTIK ŽBUKE.

### PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa cca 4,5 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

### PRIMJENA:

GOTIK ŽBUKU nanositi zidarskom žlicom u debljini cca 15 mm.

GOTIK ŽBUKU nakon 7 – 10 dana obojiti SILIKATKOLOROM, SILIKONKOLOROM ili TERATONOM V

Loši vremenski uvjeti nepovoljno utječu na kvalitetu radova. Ne smije se nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

### NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

### ALAT:

zidarska žlica  
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

## TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-04-015

<b>TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:</b>	Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C
<b>PAKIRANJE:</b>	vreće 25 kg
<b>SKLADIŠTENJE:</b>	u suhoj prostoriji na paleti
<b>ROK UPOTREBE:</b>	u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci
<b>TRANSPORT:</b>	Za vrijeme transporta GOTIK ŽBUKU zaštititi od vlage. GOTIK ŽBUKA nije uvrštena među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
<b>MJERE SIGURNOSTI:</b>	GOTIK ŽBUKA ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno i cement



## OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka  
 H315 – Nadražuje kožu  
 H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
 H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece  
 P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice  
 P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.  
 P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S  
OTPADOM:** **Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

**KONTROLA KVALITETE:** Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4  
 GOTIK ŽBUKA je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

**IZJAVA O SVOJSTVIMA:** Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/1504; 15.07.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.