

ŠTOKANA ŽBUKA

mineralna žbuka štokane teksture

NAMJENA: završno dekorativna obrada soklova, ograda, stupova i detalja , štokane teksture. Pogodna je za sanacijske radove.

SASTAV: cement, pijesak granulacije do 2 mm, pigmenti, aditivi

IZGLED: bijeli, sivi ili obojeni prah sa zrnom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Razredba prema HRN EN 998-1 – CR CS IV W_c 2

Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 2200 kg/m ³
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	CS IV (> 6,0 N/mm ²)
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)	≥ 2,5 N/mm ² ; SL:B
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18)	W _c 2 (≤ 0,2 kg/m ² min ^{0,5})
Paropropusnost, μ (HRN EN 1015-19)	≤ 15
Toplinska provodljivosti, λ _{10, suho} (HRN EN 1745, tablična vrijednost)	1,11 W/(m·K)
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Boja	bijela ili obojena u 6 pastelnih tonova

POTROŠNJA: 35 kg/m² / za debljinu 15 mm

POSTUPAK: **Primjenjuje se na podlogama:**
- beton star najmanje 3 mjeseca

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, bez pukotina i ostataka oplatnih ulja ili soli od iscvjetavanja..

Podloge navlažiti vodom i obraditi CEMENTNIM ŠPRICOM 2 najmanje dan prije nanošenja ŠTOKANE ŽBUKE.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa cca 4 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

ŠTOKANU ŽBUKU nanositi na očvrslu, vodom navlaženu CEMENTNI ŠPRIC 2, u debljini 15 mm, izravnati aluminijskom letvom, te nakon 1 do 3 sata (kada djelomično očvrstne) dobro zagladiti metalnim gleterom.

Nanesenu žbuku lagano vlažiti 2 – 3 dana. Nakon 3 - 6 dana (ovisno o vremenskim uvjetima), kada žbuka postigne potrebnu čvrstoću, izvesti završnu teksturu štokanjem (ozrnjavanjem), ručno posebnim zrnčar čekićem ili električnim čekićem (HILTI, TE 52, TP 400).

Napomena : Veće monolitne plohe ŠTOKANE ŽBUKE podijeliti dilatacijskim razdjelnicama u manje plohe od 1 – 2 m, gdje omjer stranica ne smije biti veći od 2 : 1.

Loši vremenski uvjeti nepovoljno utječu na kvalitetu radova. Ne smije se nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal , ne mogu biti

predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

ALAT:	zidarska žlica, metalni gleter, aluminijska letva, čekić zrnčar Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom
TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:	Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C
PAKIRANJE:	vreće 25 kg
SKLADIŠTENJE:	u suhoj prostoriji na paleti
ROK UPOTREBE:	u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci
TRANSPORT:	Za vrijeme transporta ŠTOKANU ŽBUKU zaštititi od vlage. ŠTOKANA ŽBUKA nije uvrštena među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
MJERE SIGURNOSTI:	ŠTOKANA ŽBUKA ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno i cement



OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka
H315 – Nadražuje kožu
H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece
P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice
P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

POSTUPANJE S OTPADOM:	Ostaci od proizvoda: U skladu s <i>Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute</i> ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04
KONTROLA KVALITETE:	Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4 ŠTOKANA ŽBUKA je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborka d.d.
IZJAVA O SVOJSTVIMA:	Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/1501; 15.07.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.