

# TERAMONT

Brzovezni mort za montažu

**NAMJENA:** pričvršćivanje (montaža) metalnih konstrukcija za betonske i druge zidove (nosači, konzole, radijatore, umivaonike i sl.)

Mort visokih početnih čvrstoća za unutarnje i vanjske radove.

**SASTAV:** brzovezni cement, punila, aditivi

**IZGLED:** sivi prah

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>
Vrijeme ugradnje (20°C, 60 % relativne vlage)	5 – 10 minuta
Opteretiv (20°C, 60 % relativne vlage)	nakon 3 h

**POTROŠNJA:** 2 kg / 1 dm<sup>3</sup>

## POSTUPAK:

### PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, nesmrznute, navlažene vodom.

### PRIPREMA MATERIJALA:

1 kg TERAMONTA miješati sa cca 0,25 l vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

Napomena: u TERAMONT ne dodavati druga mineralna veziva (vapno, cement, gips i sl.) Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

### NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

## ALAT:

zidarska žlica  
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

## TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

## PAKIRANJE:

vreće zaštićene PE folijom od 5, 25 kg

## SKLADIŠTENJE:

u suhom i zračnom prostoru

## ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 2 mjeseca  
nakon otvaranja pakiranja materijal upotrijebiti u roku 10 dana

## TRANSPORT:

Za vrijeme transporta TERAMONT zaštititi od vlage.  
TERAMONT nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

## MJERE SIGURNOSTI:

Oznake upozorenja:

-

Oznake obavijesti:

P232 Zaštititi od vlage

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P261 Izbjegavati udisati prašinu.

P262 Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.

P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči.

P305+351+ 338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

P302+352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.

P313: Zatražiti savjet/pomoć lječnika

**POSTUPANJE S  
OTPADOM:**

**Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

**KONTROLA KVALITETE:**

Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA  
TERAMONT je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d..

**POSEBNE NAPOMENE:**

Ne smije se miješati s drugim materijalima

rujan, 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.