

# TERATEKT G

građevinsko ljepilo za unutarnje radove C1T

**NAMJENA:** normalno (1), protuklizno (T) ljepilo na osnovi cementa (C) za unutarnje lijepljenje upojne zidne i podne keramike u stambenim prostorima, sanitarnim čvorovima i sl.

**SASTAV:** cement, pjesak granulacije do 0,63 mm, aditivi

**IZGLED:** sivi prah

**TEHNIČKE KARAKTERISITIKE I SVOJSTVA:** Razredba prema HRN EN 12004: C1T (nije prikladno za vanjsku uporabu)

Početna vlačna čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1348)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu (hrn en 1348)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vrijeme korekcije (20°C, 60% rel. vlage)	cca 10 minuta
Otvoreno vrijeme (20°C, 60% rel. vlage), (HRN EN 1346)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon najmanje 20 minuta
Vrijeme upotrebe (20°C, 60% rel. vlage)	2 h
Vrijeme ispunjavanja fuga (20°C, 60% rel. vlage)	24 - 48 sati nakon lijepljenja
Veličina zubaca na gleteru	3 - 5 mm
Klizanje (HRN EN 1308)	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Vrijeme prohodnosti (20°C, 60% rel. vlage)	24 sata
Potpuno opterećenje	nakon 14 dana

**POTROŠNJA:** 3-4 kg/m<sup>2</sup>

**POSTUPAK:**

**Primjenjuje se na podlogama:**

- beton star najmanje 3 mjeseca
- produžne žbuke VC 40, VC 50, UNIVA 30
- gips-vapnene žbuke GV 10, GV 10 G, INERO 20, stare najmanje 2 mjeseca
- impregnirane gipskartonske ploče, gipscelulozne ploče,
- cementni estrih CE 12, CE 20, CE 30, CE RAPID
- samonivelirajuće mase TERANEKS, TERANEKS UNILEVEL, TERANEKS RAPID

**PRIPREMA PODLOGE:**

Sve podlove moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja i pukotina. Stare obloge (tapete, naliči boje) kao i stare žbuke odstraniti i podlogu temeljito očistiti. Neravne betonske podlove obraditi REPARATURNIM MORTOM.

Prije lijepljenja obloga odrediti dilatacijske razdjelnice i ispuniti ih trajno elastičnim kitom. Jako upojne podlove (gipsane žbuke i ploče) impregnirati KONTAKT GRUNDOM. Ostale podlove navlažiti vodom..

**PRIPREMA MATERIJALA:**

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa cca 7-8 litara vode elektromješačem dok se ne postigne gusta pastozna konzistencija.

Izmiješani materijal mora odstajati cca 10 minuta (vrijeme sazrijevanja). Zgusnuti materijal samo promiješati bez naknadnog dodavanja vode.

**PRIMJENA:**

TERATEKT G nanositi na podlogu ravnom stranom metalnog nazupčanog gletera, a potom razvući nazupčanom stranom. U svježi sloj položiti pločicu.

Prije postavljanja upojne keramičke pločice namočiti u vodi. Namakanje neupojnih keramičkih pločica u vodi nije prepričljivo jer može uzrokovati povećano klizanje te pad prionjivosti.

Položaj pločica je moguće dodatno korigirati unutar 10 min.

## TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-11-001

24-48 h nakon polaganja pločica fuge ispuniti TERAFILEM F, a spojne i kutne fuge trajno elastičnim kitom.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

### NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

### ALAT:

nazupčani gleter

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

### TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

### PAKIRANJE:

vreće 2 kg, 5 kg, 25 kg

### SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na paleti

### ROK UPOTREBE:

vreće 25 kg - u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci

vreće 2 kg, 5 kg – u neotvorenoj ambalaži 24 mjeseci

### TRANSPORT:

Za vrijeme transporta TERATEKT G zaštititi od utjecaja vlage.

Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

### MJERE SIGURNOSTI:

TERATEKT G ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement



### OPASNOST

#### Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.

H315 – Nadražuje kožu

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 – Može nadražiti dišni sustav

#### Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispiranje. Odam nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

### POSTUPANJE S OTPADOM:

**Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04*

### KONTROLA KVALITETE:

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 3

IGH Zagreb, brojevi izvještaja: 2160-011/11, 2160-012/11

ZAG Ljubljana – izvještaj br. P 197/06-410-1

TERATEKT G je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

## TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-11-001

**IZJAVA O SVOJSTVIMA:** Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-13/1205, 01.07.2013.

**POSEBNE NAPOMENE:** Nepovoljni vremenski uvjeti za vrijeme ugradnje (visoke temperature, direktno sunce) smanjuju otvoreno vrijeme, pa mogu uzrokovati stvaranje kožice na površini ljepila.  
U slučaju da se kožica stvorila potrebno je ponovno nanašanje tankog sloja ljepila s nazubljenim gleterom.  
Pranje vodom i izlaganje postavljenog opločenja kiši dozvoljeno je nakon 24 h.  
Niske temperature i povećana vlaga mogu usporiti vezivanje te produžiti vrijeme prohodnosti.

rujan 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.