

TERATEKT RAPID

Ijepilo za keramiku C2FT

NAMJENA:

poboljšano (2), brzovezujuće (F), protuklizno (T) Ijepilo na osnovi cementa (C) za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidnih i podnih obloga (keramičkih pločica, gres pločica, klinkera, kamena, mramora, granita, mozaika, porculana, betonskih i teraco ploča, itd.), u prostorima gdje je potrebna brza prohodnost..

SASTAV:

cement, pjesak granulacije do 0,63 mm, aditivi

IZGLED:

sivi prah

TEHNIČKE KARAKTERISITIKE I SVOJSTVA:

Razredba prema HRN EN 12004: **C2FT**

Početna vlačna čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1348)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja topline (HRN EN 1348)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu (HRN EN 1348)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja ciklusa smrzavanje /odmrzavanje (HRN EN 1348)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Rana vlačna čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1348)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$. nakon 6h
Klizanje (HRN EN 1308)	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Vrijeme korekcije (20°C, 60% rel. vlage)	cca 5 minuta
Otvoreno vrijeme (20°C, 60% rel. vlage), (HRN EN 1346)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$. nakon 10min
Vrijeme upotrebe (20°C, 60% rel. vlage)	45 min
Vrijeme ispunjavanja fuga	4 sata nakon lijepljenja
Veličina zubaca na gleteru	3 - 5 mm
Vrijeme prohodnosti	4 sata
Potpuno opterećenje	nakon 3 dana

POTROŠNJA:

4 kg/m²

POSTUPAK:

Primjenjuje se na podlogama:

Primjenjuje se na podlogama:

- beton star najmanje 3 mjeseca
- produžne žbuke VC 40, VC 50, UNIVA 30
- gipsane žbuke GV 10, GV 10 G, INERO 20, stare najmanje 2 mjeseca
- gipscelulozne ploče, gipskartonske ploče
- cementni estrih CE 12, CE 20, CE 30, CE RAPID
- saminivelirajuće mase TERANEKS, TERANEKS UNILEVEL, TERANEKS RAPID

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podlove moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja i pukotina. Stare obloge (tapete, naliči boje) kao i stare žbuke odstraniti i podlogu temeljito očistiti.

Neravne podlove obraditi REPARATURNIM MORTOM.

Prije lijepljenja obloga odrediti dilatacijske razdjelnice i ispuniti ih trajno elastičnim kitom.

Jako upojne podlove (gipsane žbuke i ploče) impregnirati KONTAKT GRUNDOM najmanje 24 sata prije lijepljenja TERATEKTON RAPIDOM.

Ostale podlove dobro navlažiti vodom.

PRIPREMA MATERIJALA:

Proizvod miješati s vodom u omjeru 1 kg ljepila: 0,2 litara vode elektromješačem dok se ne postigne gusta pastozna konzistencija.

Izmješani materijal mora odstajati 5 minuta (vrijeme sazrijevanja). Zgusnuti materijal samo promiješati bez naknadnog dodavanja vode.

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-11-009

PRIMJENA:

TERATEKT RAPID nanositi na podlogu ravnom stranom metalnog nazupčanog gletera, a potom razvući nazupčanom stranom. U svježi sloj položiti pločicu.
Prije postavljanja upojne keramičke pločice namočiti u vodi.
Namakanje neupojnih keramičkih pločica u vodi nije preporučeno jer može uzrokovati povećano klizanje te pad prionjivosti.
Položaj pločica je moguće dodatno korigirati unutar 5 minuta.
Nakon polaganja pločica fuge ispuniti TERAFLIOM FLEKSOM, a spojne i kutne fuge trajno elastičnim kitom.
Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.
Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

ALAT:

nazupčani gleter
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreće 25 kg

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na paleti

ROK UPOTREBE:

vreće 25 kg - u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci

TRANSPORT:

TERATEKT RAPID za vrijeme transporta zaštititi od utjecaja vlage.

Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

TERATEKT RAPID ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement

**OPASNOST****Oznake upozorenja:**

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.

H315 – Nadražuje kožu

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P280 – Nositи заštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoći liječnika

POSTUPANJE S OTPADOM:

Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrnsute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-11-009

KONTROLA KVALITETE: Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 3
IGH Zagreb, broj izvještaja: 61060-111/12

TERATEKT RAPID je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-13/1222, 01.07.2013.

POSEBNE NAPOMENE: Nepovoljni vremenski uvjeti za vrijeme ugradnje (visoke temperature, direktno sunce) smanjuju otvoreno vrijeme, pa mogu uzrokovati stvaranje kožice na površini ljeplila. U slučaju da se kožica stvorila potrebno je ponovno nanašanje tankog sloja ljeplila za nazubljenim gleterom.
Pranje vodom i izlaganje postavljenog opločenja kiši dozvoljeno je nakon 24 h.

rujan 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.