

TERATERMO ESTRIH

NAMJENA: izrada vezanog estriha (glazura) za toplinsku izolaciju podova, za unutarnje radove.

Pogodan je za ispunjavanje utora ("šliceva") od instalacijskih cijevi i kablova.

SASTAV: cement, pijesak granulacije do 4 mm, lagani agregati, aditivi

IZGLED: sivi prah sa zrnom

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:**

Razredba prema HRN EN 13813: **CT C5 F2**

| | |
|---|--------------------------------|
| Čvrstoća na savijanje (HRN EN 13892-2) | F2 ($\geq 2 \text{ N/mm}^2$) |
| Tlačna čvrstoća (HRN EN 13892-2) | C5 ($\geq 5 \text{ N/mm}^2$) |
| Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10) | $\approx 1000 \text{ kg/m}^3$ |
| Toplinska provodljivost λ (HRN EN 1745) | 0,26 W/mk |
| Debljina estriha | 4-5 cm |

POTROŠNJA: 10 kg/m² za 10 mm debljine

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, nosive.

Plöhe veće od 30 m² potrebno je dilatirati.

Uz zidove, položiti rubne trake od toplinsko izolacijskih materijala širine 1 cm.

Podloge dobro navlažiti vodom ili impregnirati UNIVERZALKONCENTRAT GRUNDOM razrijeđenim vodom u omjeru 1:1 neposredno prije nanošenja TERATERMO ESTRIHA.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 30 kg miješati sa cca 12,5 litara vode ručno ili strojno (3-5 minuta) dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

TERATERMO ESTRIH nanositi na podlogu (na kojoj su prethodno izvedene vodilice od istog materijala za određivanje potrebnih visina) u debljini 4-5 cm izravnati letvom i zagladiti gladilicom za estrih.

Neposredno nakon ugradnje obrađena se površina mora zaštititi od brzog sušenja i propuha. Nekoliko sati nakon ugradnje površina se njeguje (lagano vlaženje, prekrivanje folijom ili premazivanje sredstvima za zaštitu svježeg betona).

Završne podne obloge (parket, keramičke pločice) nanositi na osušeni TERATERMO ESTRIH nakon minimalno 28 dana.

Nije pogodna podloga za PVC i tekstilne podne obloge.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska žlica, aluminijska letva, metalni gleter

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

**TEMPERATURA
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreće 30 kg

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-09-005

- SKLADIŠTENJE:** u suhoj prostoriji na paleti
- ROK UPOTREBE:** u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci
- TRANSPORT:** Za vrijeme transporta TERATERMO ESTRIH zaštititi od utjecaja vlage. Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
- MJERE SIGURNOSTI:** TERATERMO ESTRIH ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement



OPASNOST

Oznake upozorenja:

- H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.
 H315 – Nadražuje kožu
 H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži
 H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

- P102 – Čuvati izvan dohvata djece
 P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice
 P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
 P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

- POSTUPANJE S OTPADOM:** **Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04
- KONTROLA KVALITETE:** Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4
 TERATERMO ESTRIH je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.
- IZJAVA O SVOJSTVIMA:** Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-13/1104, 01.07.2013.

rujan 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.