

VC RAPID

vapneno-cementna podložna žbuka s ubrzanim vezanjem

NAMJENA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova filcane teksture, za unutarnje i vanjske radove. Pogodna za daljnu obradu gletanjem ili oblogom keramikom već nakon 7 dana.

SASTAV: vapno, brzovezni cement, pijesak granulacije do 1,25 mm, aditivi

IZGLED: sivi prah sa zrnom

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:**

Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS II W_c 0

Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1500 kg/m ³
Tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11)	CS II (1.5-5.0 N/mm ²)
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)	≥ 0,2 N/mm ² ; SL: B
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18)	W _c 0
Koeficijent paropropusnosti μ, (HRN EN 1015-19)	≤ 15
Toplinska provodljivost, λ (HRN EN 1745)	0,61 W/mK
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Minimalna debljina nanosa	10 mm
Maksimalna debljina nanosa	20 mm / 1 sloj
Vrijeme upotrebe (20°C, 60% rel. vlaga)	60 minuta
Vrijeme vezivanja	1 - 2 h

POTROŠNJA: 14 kg/m² /cm

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge (zid od opeke, betona, porobetona) moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja i soli od iscvjetavanja.

Starost betona mora biti minimalno 3 mjeseca.

Maksimalno odstupanje ravnine zida prema HRN DIN 18202 na 4 m ± 1 cm.

Instalaterske otvore, spojeve različitih materijala kao i nestabilne podloge obavezno rabcirati pocinčanim punktiranim rabc pletivom (25 x 25 x 0,9) ili Staklenom mrežicom Samoborka SM 10 R.

Prije početka radova postaviti kutne profile TERAFIGSOM.

Jako upojne podloge (porobeton) impregnirati UNIVERZALKONCENTRAT GRUNDOM razrijeđenim vodom 1:2 neposredno prije nanošenja žbuke.

Glatke i neupojne betonske podloge obraditi CEMENTNIM ŠPRICOM 2 EKSTRA najmanje dan prije nanošenja VC RAPIDA.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 40 kg miješati sa cca 8 litara vode, ručno ili strojno dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

VC RAPID nanositi ručno ili strojno na zid u debljini do 20 mm u jednom sloju i izravnati aluminijskom H letvom.

Nakon djelomičnog očvršćivanja (60 – 90 minuta), VC RAPID navlažiti vodom i zafilcati grubim spužvastim gletrom, osim za keramičarske radove. Prema željenoj teksturi površinu žbuke zafilcati finim spužvastim gletrom.

Kod strojnog nanošenja pridržavati se uputa za primjenu žbukalica.

Pauza u toku rada, kod crijeva ispunjenog žbukom, ne smije biti duža od 10 minuta

Prije završnih radova žbuka mora biti stara najmanje 7 dana.

Završna obrada:


- unutarnje boje (SPRINT, TERAPOL, TERAPOL FRESH, TERAPOL PROFI, AQUAPOL, POLAKRIL, TERMOPOL, LATEKS KOLOR i dr.) nanositi na podlogu prethodno pregletanu

TERANILOM, TERANILOM EKSTRA ili TERANILOM MAX

- SEP[®], SILIKATNE ŽBUKE, TERAPLAST nanositi na fino zafilcanu žbuku prethodno impregniranu odgovarajućim temeljnim premazom
 - oblogu keramikom izvoditi, ovisno o vrsti obloge, TERAKEKTOM G, TERATEKTOM, TERATEKTOM F ili TERATEKTOM FLEKS
- Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:	zidarska žlica, aluminijska H letva, gleter sa grubom i finom spužvom Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom
TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:	Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C
PAKIRANJE:	vreće 40 kg
SKLADIŠTENJE:	u suhoj prostoriji na paleti
ROK UPOTREBE:	u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci
TRANSPORT:	Za vrijeme transporta VC Rapid zaštititi od utjecaja vlage. Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
MJERE SIGURNOSTI:	VC Rapid ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno i cement
	
	OPASNOST
	<u>Oznake upozorenja:</u> H318 – Uzrokuje teške ozljede oka. H315 – Nadražuje kožu H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži H335 – Može nadražiti dišni sustav
	<u>Oznake obavijesti:</u> P102 – Čuvati izvan dohvata djece P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika
POSTUPANJE S OTPADOM:	Ostaci od proizvoda: U skladu s <i>Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04</i>
KONTROLA KVALITETE:	Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4 VC Rapid je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/0318, 10.05.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.