

# KEMIJSKO SIDRO V PLUS

vinilno kemijsko sidro bez stirena za ugradnju užadi i sidra

## NAMJENA:

ugradnja JEDNOSTRUKIH/ DVOSTRUKIH SIDARA ili KARBONSKE UŽADI kod dodatnog sidrenja SAMOBORKA FRCM sustava. Pogodno za zidane konstrukcije od pune ili blok opeke.

ETA odobrenje prema Uredbi građevnim proizvodima br. 305/2011

ETA-09/140 : certificirano prema EAD-330499-01-0601 za ispucale betone (opcija 1) i neispucale betone (opcija 7)

ETA seizmička otpornost C1; C2

## SASTAV:

dvokomponentna hibridna vinilna smola bez stirena

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

konzistencija	pasta
boja	krem
gustoća	1,6 – 1,8 g/cm <sup>3</sup>
temperatura podloge	od -10°C do + 40°C

temperatura podloge (°C)	početak vezivanja	kraj vezivanja	
		suho	vlažno
40	1 <sup>l</sup>	20 <sup>l</sup>	40 <sup>l</sup>
35	2 <sup>l</sup>	25 <sup>l</sup>	50 <sup>l</sup>
30	3 <sup>l</sup>	30 <sup>l</sup>	1 <sup>h</sup>
25	5 <sup>l</sup>	35 <sup>l</sup>	1 <sup>h</sup> 10 <sup>l</sup>
20	7 <sup>l</sup> 30 <sup>l</sup>	40 <sup>l</sup>	1 <sup>h</sup> 20 <sup>l</sup>
15	11 <sup>l</sup> 30 <sup>l</sup>	45 <sup>l</sup>	1 <sup>h</sup> 30 <sup>l</sup>
10	16 <sup>l</sup>	1 <sup>h</sup>	2 <sup>h</sup>
5	25 <sup>l</sup>	1 <sup>h</sup> 30 <sup>l</sup>	3 <sup>h</sup>
0	45 <sup>l</sup>	7 <sup>h</sup>	14 <sup>h</sup>
-5	65 <sup>l</sup>	14 <sup>h</sup>	28 <sup>h</sup>
-10	1 <sup>h</sup> 45 <sup>l</sup>	24 <sup>h</sup>	48 <sup>h</sup>

## POTROŠNJA:

ovisno o promjeru sidra, promjeru rupe i dubini sidrenja

## POSTUPAK:

Primjenjuje se na podlogama :

- beton
- lagani beton
- porobeton
- puna opeka
- blok opeka
- kamen

## PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste i suhe.

Izbušiti rupe u podlozi, ovisno o tipu podloge, bušilicom ili udarnom bušilicom. Izbušene rupe temeljito očistiti odgovarajućom četkicom i otprašiti ispuhivanjem kompromiranim zrakom.

U perforiranim podlogama (blok opeka i dr.) u očišćene rupe umetnuti odgovarajuće tiple.

## PRIPREMA MATERIJALA:

Ukloniti navojni čep sa kartuše i postaviti nastavak za miješanje. Po potrebi koristiti i produžetak za mikser. Umetnuti kartušu u pištolj.

## PRIMJENA:

Produžetak za mikser umetnuti u čistu i otprašenu rupu te istisnuti KEMIJSKO SIDRO V PLUS od dna rupe prema vrhu dok se u potpunosti ne zapuni. Postaviti odgovarajuće JEDNOSTRUKO/DVOSTRUKO SIDRO ili pripravljeno KARBONSKO UŽE istiskujući eventualno zaostali zrak i višak KEMIJSKOG SIDRA. Sidro ili uže mora biti postavljeno prije početka vezivanja KEMIJSKOG SIDRA V PLUS (vidi tablicu gore)

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

#### NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

#### ALAT:

pištolj za nanošenje

Alat odmah nakon upotrebe očistiti razrjeđivačem na bazi otapala.

#### TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od -10°C ni viša od +40°C

#### PAKIRANJE:

kartuša 400 ml

#### SKLADIŠTENJE:

u suhoj i prozračnoj prostoriji, zaštićeno od sunca na temperaturi od +5° C, a najviše +30° C

#### ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 16 mjeseci

#### TRANSPORT:

Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

#### MJERE SIGURNOSTI:

##### KOMPONENTA A



##### UPOZORENJE

##### Oznake upozorenja:

H335 – Može nadražiti dišni sustav.

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

##### Oznake obavijesti:

P101 - Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

P102 - Čuvati izvan dohvata djece.

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna.

P333+P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/porodječnika.

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

##### KOMPONENTA B



##### UPOZORENJE

Oznake upozorenja:

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Oznake obavijesti:

P101 - Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

P102 - Čuvati izvan dohvata djece.

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna.

P333+P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/porodječnika.

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

**POSTUPANJE S  
OTPADOM:**

**Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* navedeni tekući otpad razvrstan je prema katalogu otpada s ključnim brojem 08 0409. Tekući otpad ne miješati i ne odstranjivati s komunalnim otpadom, ne izlijevati u vode, kanalizaciju i tlo.

Očvrsnute ostatke razvrstati prema ključnom broju 08 04 10

**Ambalaža:** Ambalažu koja sadrži ostatke proizvoda razvrstati prema ključnom broju 15 01 10

Očišćenu ambalažu zbrinuti u reciklažno dvorište.

**KONTROLA KVALITETE:**

KEMIJSKO SIDRO V PLUS je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete proizvođača BOSSONG S.p.A (BCR V PLUS). Proizvod je ispitan u FRCM sustavu Samoborke d.d.

travanj 2021.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.